



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 31/08/2020 a 31/08/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato

076752

Certificado N°

077140

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000011038	4	LAJE	31/08/20	08/09/20	08	110	24,5
				08/09/20	08		27,7
				28/09/20	28		39,3
				28/09/20	28		39,9
000011039	4	LAJE	31/08/20	08/09/20	08	125	25,3
				08/09/20	08		25,3
				28/09/20	28		35,4
				28/09/20	28		37,2
000011041	4	LAJE	31/08/20	08/09/20	08	130	25,9
				08/09/20	08		26,8
				28/09/20	28		38,0
				28/09/20	28		40,7
000011044	4	LAJE	31/08/20	08/09/20	08	130	24,5
				08/09/20	08		23,4
				28/09/20	28		35,7
				28/09/20	28		35,3
000011048	4	LAJE	31/08/20	08/09/20	08	100	26,7
				08/09/20	08		27,4
				28/09/20	28		40,1
				28/09/20	28		38,8
000011049	4	LAJE	31/08/20	08/09/20	08	100	24,2
				08/09/20	08		25,7
				28/09/20	28		38,2
				28/09/20	28		34,6
000011058	4	LAJE	31/08/20	08/09/20	08	110	22,6
				08/09/20	08		26,8
				28/09/20	28		39,1
				28/09/20	28		39,6
000011061	4	LAJE	31/08/20	08/09/20	08	140	25,7
				08/09/20	08		24,5
				28/09/20	28		38,3
				28/09/20	28		37,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

13/10/2020