



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 31/08/2020 a 31/08/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: RENE RABELO
Endereço: RUA JOAQUIM DA SILVA LIMA, SN - CENTRO

Contrato

076755

Certificado N°

077147

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|------------------|-----------------|--------------------|------------|-----------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 35,0 | CP III - 40 - RS | 120+/-20 | LAJE | Natural | Brita 0,1 | PL | |
| | | | | Areia Medi | | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000011046 | 2 | LAJE | 31/08/20 | 08/09/20 | 8 | 0 | 33,7 |
| | | | | 08/09/20 | 8 | | 33,5 |
| 000011050 | 2 | LAJE | 31/08/20 | 08/09/20 | 8 | 0 | 35,2 |
| | | | | 08/09/20 | 8 | | 35,8 |
| 000011056 | 2 | LAJE | 31/08/20 | 08/09/20 | 8 | 0 | 35,8 |
| | | | | 08/09/20 | 8 | | 35,1 |
| 000011060 | 2 | LAJE | 31/08/20 | 08/09/20 | 8 | 0 | 32,9 |
| | | | | 08/09/20 | 8 | | 33,8 |
| 000011063 | 3 | LAJE | 31/08/20 | 08/09/20 | 8 | 120 | 31,6 |
| | | | | 08/09/20 | 8 | | 33,2 |
| | | | | 28/09/20 | 28 | | 47,3 |
| 000011065 | 2 | LAJE | 31/08/20 | 08/09/20 | 8 | 0 | 32,6 |
| | | | | 08/09/20 | 8 | | 33,2 |
| 000011067 | 2 | LAJE | 31/08/20 | 08/09/20 | 8 | 0 | 32,1 |
| | | | | 08/09/20 | 8 | | 32,1 |
| 000011069 | 4 | LAJE | 31/08/20 | 08/09/20 | 8 | 8 | 22,0 |
| | | | | 09/09/20 | 9 | | 24,6 |
| | | | | 28/09/20 | 28 | | 35,6 |
| | | | | 28/09/20 | 28 | | 34,2 |
| 000011070 | 2 | LAJE | 31/08/20 | 08/09/20 | 8 | 0 | 29,9 |
| | | | | 08/09/20 | 8 | | 29,8 |
| 000011073 | 2 | LAJE | 31/08/20 | 08/09/20 | 8 | 0 | 30,8 |
| | | | | 08/09/20 | 8 | | 30,9 |
| 000011076 | 2 | LAJE | 31/08/20 | 08/09/20 | 8 | 0 | 29,6 |
| | | | | 08/09/20 | 8 | | 29,4 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

01/09/2021