



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período: 14/09/2020 a 14/09/2020**

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: EDIFICIO ELEGANC  
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

**Contrato**

076752

**Certificado N°**

077324

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000011301	4	LAJE	14/09/20	21/09/20	7	140	28,8
				21/09/20	7		28,1
				12/10/20	28		43,0
				12/10/20	28		51,0
000011302	4	LAJE	14/09/20	21/09/20	7	140	27,1
				21/09/20	7		26,4
				12/10/20	28		39,1
				12/10/20	28		38,8
000011307	4	LAJE	14/09/20	21/09/20	7	100	27,5
				21/09/20	7		26,9
				12/10/20	28		40,9
				12/10/20	28		47,2
000011308	4	LAJE	14/09/20	21/09/20	7	100	31,4
				21/09/20	7		31,0
				12/10/20	28		43,8
				12/10/20	28		43,1
000011309	4	LAJE	14/09/20	21/09/20	7	140	25,2
				21/09/20	7		27,3
				12/10/20	28		41,9
				12/10/20	28		45,7
000011310	4	LAJE	14/09/20	21/09/20	7	140	28,2
				21/09/20	7		28,1
				12/10/20	28		39,5
				12/10/20	28		42,9
000011314	4	LAJE	14/09/20	21/09/20	7	130	28,8
				21/09/20	7		29,7
				12/10/20	28		45,8
				12/10/20	28		53,5
000011315	4	LAJE	14/09/20	21/09/20	7	130	30,1
				21/09/20	7		27,4
				12/10/20	28		43,3
				12/10/20	28		42,8
000011316	4	LAJE	14/09/20	21/09/20	7	140	28,8
				21/09/20	7		31,0
				12/10/20	28		44,0
				12/10/20	28		48,3
000011317	4	LAJE	14/09/20	21/09/20	7	140	28,1
				21/09/20	7		27,8
				12/10/20	28		41,6
				12/10/20	28		42,7
000011319	4	LAJE	14/09/20	21/09/20	7	130	27,8
				21/09/20	7		26,5
				12/10/20	28		44,1
				12/10/20	28		48,1
000011323	4	LAJE	14/09/20	21/09/20	7	140	27,4
				21/09/20	7		29,7
				12/10/20	28		40,6
				12/10/20	28		43,7
000011324	4	LAJE	14/09/20	21/09/20	7	100	28,7
				21/09/20	7		29,5
				12/10/20	28		44,1
				12/10/20	28		48,7
000011327	4	LAJE	14/09/20	21/09/20	7	120	27,3

				21/09/20	7		28,5
				12/10/20	28		43,6
				12/10/20	28		42,6
000011329	4	LAJE	14/09/20	21/09/20	7	140	27,3
				21/09/20	7		26,1
				12/10/20	28		42,0
				12/10/20	28		51,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo  
 Resp. Técnico  
 CREA - 34763 - D

<b>Data</b>
26/01/2021