



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 21/09/2020 a 21/09/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato
076752

Certificado N°
077400

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000011478	4	LAJE	21/09/20	28/09/20	7	110	27,4
				28/09/20	7		26,4
				19/10/20	28		41,9
				19/10/20	28		43,4
000011479	4	LAJE	21/09/20	28/09/20	7	120	24,9
				28/09/20	7		25,8
				19/10/20	28		38,1
				19/10/20	28		39,2
000011480	4	LAJE	21/09/20	28/09/20	7	110	27,2
				28/09/20	7		25,1
				19/10/20	28		42,5
				19/10/20	28		42,2
000011482	4	LAJE	21/09/20	28/09/20	7	110	27,5
				28/09/20	7		26,6
				19/10/20	28		41,1
				19/10/20	28		40,2
000011483	4	LAJE	21/09/20	28/09/20	7	140	19,2
				28/09/20	7		21,8
				19/10/20	28		37,4
				19/10/20	28		37,9
000011484	4	LAJE	21/09/20	28/09/20	7	120	25,4
				28/09/20	7		23,6
				19/10/20	28		40,1
				19/10/20	28		39,0
000011486	4	LAJE	21/09/20	28/09/20	7	140	25,4
				28/09/20	7		24,9
				19/10/20	28		41,5
				19/10/20	28		43,8
000011487	4	LAJE	21/09/20	28/09/20	7	120	25,0
				28/09/20	7		26,1
				19/10/20	28		42,7
				19/10/20	28		39,8
000011488	4	LAJE	21/09/20	28/09/20	7	130	24,8
				28/09/20	7		20,5
				19/10/20	28		40,6
				19/10/20	28		42,2
000011489	4	LAJE	21/09/20	28/09/20	7	105	23,8
				28/09/20	7		24,4
				19/10/20	28		40,6
				19/10/20	28		41,4
000011490	4	LAJE	21/09/20	28/09/20	7	140	28,7
				28/09/20	7		28,0
				19/10/20	28		43,3
				19/10/20	28		45,5
000011491	4	LAJE	21/09/20	28/09/20	7	105	28,1
				28/09/20	7		28,3
				19/10/20	28		44,0
				19/10/20	28		40,8
000011492	4	LAJE	21/09/20	28/09/20	7	130	24,3
				28/09/20	7		21,0
				19/10/20	28		36,8
				19/10/20	28		38,2
000011494	4	LAJE	21/09/20	28/09/20	7	120	25,4

				28/09/20	7		24,4
				19/10/20	28		42,6
				19/10/20	28		45,6
000011495	3	LAJE	21/09/20	28/09/20	7	100	16,6
				28/09/20	7		22,8
				19/10/20	28		35,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
04/01/2021