



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 28/09/2020 a 28/09/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: RENE RABELO
Endereço: RUA JOAQUIM DA SILVA LIMA, SN - CENTRO

Contrato
076755

Certificado N°
077477

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000011564	4	LAJE	28/09/20	05/10/20	7	130	35,9
				05/10/20	7		36,8
				26/10/20	28		52,5
				26/10/20	28		52,5
000011565	4	LAJE	28/09/20	05/10/20	7	125	32,8
				05/10/20	7		32,0
				26/10/20	28		45,9
				26/10/20	28		44,6
000011570	4	LAJE	28/09/20	05/10/20	7	160	26,7
				05/10/20	7		26,7
				26/10/20	28		41,2
				26/10/20	28		48,5
000011572	2	LAJE	28/09/20	05/10/20	7	110	31,7
				05/10/20	7		31,9
000011574	4	LAJE	28/09/20	05/10/20	7	140	36,1
				05/10/20	7		34,3
				26/10/20	28		50,3
				26/10/20	28		43,6
000011575	4	LAJE	28/09/20	05/10/20	7	120	29,7
				05/10/20	7		30,9
				26/10/20	28		44,8
				26/10/20	28		43,7
000011576	4	LAJE	28/09/20	05/10/20	7	115	28,4
				05/10/20	7		30,9
				26/10/20	28		44,5
				26/10/20	28		50,5
000011577	4	LAJE	28/09/20	05/10/20	7	160	26,1
				05/10/20	7		26,6
				26/10/20	28		44,3
				26/10/20	28		34,8
000011579	4	LAJE	28/09/20	05/10/20	7	160	19,2
				05/10/20	7		20,7
				26/10/20	28		41,2
				26/10/20	28		44,8
000011580	4	LAJE	28/09/20	05/10/20	7	135	29,0
				05/10/20	7		28,3
				26/10/20	28		41,5
				26/10/20	28		41,9
000011581	4	LAJE	28/09/20	05/10/20	7	135	27,2
				05/10/20	7		27,4
				26/10/20	28		41,5
				26/10/20	28		41,5
000011582	4	LAJE	28/09/20	05/10/20	7	150	28,4
				05/10/20	7		28,5
				26/10/20	28		41,2
				26/10/20	28		35,4
000011583	4	LAJE	28/09/20	05/10/20	7	140	27,9
				05/10/20	7		28,6
				26/10/20	28		41,8
				26/10/20	28		52,1
000011587	4	LAJE	28/09/20	05/10/20	7	135	27,9
				05/10/20	7		29,8
				26/10/20	28		44,6

				26/10/20	28		41,2
000011588	4	LAJE	28/09/20	05/10/20	7	160	26,3
				05/10/20	7		26,4
				26/10/20	28		41,2
				26/10/20	28		49,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
30/07/2021