



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 07/10/2020 a 07/10/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFICIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato
076752

Certificado N°
077658

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000011724	4	LAJE	07/10/20	15/10/20	8	130	28,4
				15/10/20	8		32,5
				04/11/20	28		47,5
				04/11/20	28		45,5
000011725	4	LAJE	07/10/20	15/10/20	8	120	28,4
				15/10/20	8		30,7
				04/11/20	28		44,7
				04/11/20	28		42,3
000011726	4	LAJE	07/10/20	15/10/20	8	120	26,8
				15/10/20	8		26,8
				04/11/20	28		40,0
				04/11/20	28		39,2
000011730	4	LAJE	07/10/20	15/10/20	8	100	26,6
				15/10/20	8		28,2
				04/11/20	28		42,0
				04/11/20	28		43,6
000011731	4	LAJE	07/10/20	15/10/20	8	140	30,5
				15/10/20	8		30,9
				04/11/20	28		43,8
				04/11/20	28		43,9
000011732	4	LAJE	07/10/20	15/10/20	8	135	27,0
				15/10/20	8		27,3
				04/11/20	28		39,7
				04/11/20	28		40,9
000011733	4	LAJE	07/10/20	15/10/20	8	125	29,2
				15/10/20	8		29,9
				04/11/20	28		41,7
				04/11/20	28		41,3
000011734	4	LAJE	07/10/20	15/10/20	8	130	28,8
				15/10/20	8		27,3
				04/11/20	28		36,4
				04/11/20	28		39,2
000011735	4	LAJE	07/10/20	15/10/20	8	110	31,7
				15/10/20	8		30,7
				04/11/20	28		41,2
				04/11/20	28		44,7
000011738	4	LAJE	07/10/20	15/10/20	8	140	26,7
				15/10/20	8		29,0
				04/11/20	28		38,1
				04/11/20	28		40,8
000011739	4	LAJE	07/10/20	15/10/20	8	140	28,0
				15/10/20	8		27,0
				04/11/20	28		41,2
				04/11/20	28		41,7
000011740	4	LAJE	07/10/20	15/10/20	8	110	30,5
				15/10/20	8		34,7
				04/11/20	28		48,9
				04/11/20	28		47,6
000011741	4	LAJE	07/10/20	15/10/20	8	130	29,8
				15/10/20	8		29,4
				04/11/20	28		41,0
				04/11/20	28		41,4
000011742	4	LAJE	07/10/20	15/10/20	8	140	25,3

				15/10/20	8		23,6
				04/11/20	28		38,8
				04/11/20	28		36,7
000011743	4	LAJE	07/10/20	15/10/20	8	100	27,8
				15/10/20	8		27,2
				04/11/20	28		40,6
				04/11/20	28		37,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
26/01/2021