



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 17/10/2020 a 17/10/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC

Obra: RENE RABELO

Endereço: RUA JOAQUIM DA SILVA LIMA, SN - CENTRO

Contrato
076755

Certificado N°
077857

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000011854	4	LAJE	17/10/20	24/10/20	7	160	31,3
				24/10/20	7		31,1
				14/11/20	28		39,5
				14/11/20	28		37,8
000011855	4	LAJE	17/10/20	24/10/20	7	130	32,0
				24/10/20	7		30,4
				14/11/20	28		43,5
				14/11/20	28		40,0
000011856	4	LAJE	17/10/20	24/10/20	7	140	31,1
				24/10/20	7		29,7
				14/11/20	28		43,3
				14/11/20	28		39,5
000011857	4	LAJE	17/10/20	24/10/20	7	130	29,8
				24/10/20	7		31,0
				14/11/20	28		40,0
				14/11/20	28		42,1
000011859	4	LAJE	17/10/20	24/10/20	7	140	31,7
				24/10/20	7		31,9
				14/11/20	28		37,6
				14/11/20	28		39,9
000011860	4	LAJE	17/10/20	24/10/20	7	120	26,4
				24/10/20	7		27,0
				14/11/20	28		36,3
				14/11/20	28		37,8
000011861	4	LAJE	17/10/20	24/10/20	7	130	32,4
				24/10/20	7		33,4
				14/11/20	28		39,1
				14/11/20	28		33,9
000011862	4	LAJE	17/10/20	24/10/20	7	125	32,5
				24/10/20	7		33,5
				14/11/20	28		40,1
				14/11/20	28		40,4
000011863	4	LAJE	17/10/20	24/10/20	7	115	31,1
				24/10/20	7		31,9
				14/11/20	28		35,0
				14/11/20	28		33,8
000011864	4	LAJE	17/10/20	24/10/20	7	135	27,2
				24/10/20	7		29,3
				14/11/20	28		41,3
				14/11/20	28		41,3
000011865	4	LAJE	17/10/20	24/10/20	7	140	25,4
				24/10/20	7		25,7
				14/11/20	28		38,8
				14/11/20	28		38,6
000011866	4	LAJE	17/10/20	24/10/20	7	140	27,5
				24/10/20	7		28,2
				14/11/20	28		44,1
				14/11/20	28		44,0
000011867	4	LAJE	17/10/20	24/10/20	7	120	27,1
				24/10/20	7		25,2
				14/11/20	28		38,4
				14/11/20	28		36,5
000011868	4	LAJE	17/10/20	24/10/20	7	130	33,7

				24/10/20	7		32,5
				14/11/20	28		43,8
				14/11/20	28		43,3
000011869	4	LAJE	17/10/20	24/10/20	7	135	24,5
				24/10/20	7		25,2
				14/11/20	28		35,1
				14/11/20	28		36,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
16/05/2022