



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 19/10/2020 a 19/10/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFICIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato
076752

Certificado N°
077880

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000011870	4	LAJE	19/10/20	26/10/20	7	125	26,4
				26/10/20	7		26,4
				16/11/20	28		39,9
				16/11/20	28		39,5
000011871	4	LAJE	19/10/20	26/10/20	7	140	29,1
				26/10/20	7		26,9
				16/11/20	28		39,9
				16/11/20	28		39,1
000011872	4	LAJE	19/10/20	26/10/20	7	120	23,5
				26/10/20	7		22,9
				16/11/20	28		35,5
				16/11/20	28		35,4
000011874	5	LAJE	19/10/20	26/10/20	7	140	22,9
				26/10/20	7		26,2
				16/11/20	28		31,7
				01/12/20	43		36,0
				18/12/20	60		39,3
000011875	4	LAJE	19/10/20	26/10/20	7	130	24,8
				26/10/20	7		25,1
				16/11/20	28		36,7
				16/11/20	28		34,2
000011876	4	LAJE	19/10/20	26/10/20	7	130	24,9
				26/10/20	7		25,1
				16/11/20	28		37,3
				16/11/20	28		39,3
000011877	4	LAJE	19/10/20	26/10/20	7	140	19,7
				26/10/20	7		22,6
				16/11/20	28		36,2
				16/11/20	28		32,8
000011878	4	LAJE	19/10/20	26/10/20	7	130	24,6
				26/10/20	7		25,1
				16/11/20	28		36,1
				16/11/20	28		37,2
000011879	4	LAJE	19/10/20	26/10/20	7	130	25,2
				26/10/20	7		26,0
				16/11/20	28		39,0
				16/11/20	28		37,9
000011880	5	LAJE	19/10/20	26/10/20	7	140	24,9
				26/10/20	7		25,0
				16/11/20	28		33,0
				01/12/20	43		35,3
				18/12/20	60		40,8
000011881	4	LAJE	19/10/20	26/10/20	7	130	25,7
				26/10/20	7		25,0
				16/11/20	28		40,1
				16/11/20	28		41,4
000011882	4	LAJE	19/10/20	26/10/20	7	120	28,2
				26/10/20	7		29,1
				16/11/20	28		35,5
				16/11/20	28		35,7
000011883	4	LAJE	19/10/20	26/10/20	7	110	27,9
				26/10/20	7		30,2
				16/11/20	28		37,9

				16/11/20	28		44,9
000011885	4	LAJE	19/10/20	26/10/20	7	120	28,9
				26/10/20	7		27,2
				16/11/20	28		39,8
				16/11/20	28		42,2
000011886	4	LAJE	19/10/20	26/10/20	7	140	28,2
				26/10/20	7		28,2
				16/11/20	28		37,8
				16/11/20	28		37,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data

04/01/2021