



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período:** 19/10/2020 a 19/10/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: EDIFICIO ELEGANC  
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

**Contrato**

076752

**Certificado N°**

077881

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000011887	4	LAJE	19/10/20	26/10/20	7	120	24,9
				26/10/20	7		21,0
				16/11/20	28		39,0
				16/11/20	28		35,1
000011888	4	LAJE	19/10/20	26/10/20	7	135	25,7
				26/10/20	7		25,8
				16/11/20	28		35,7
				16/11/20	28		37,9
000011889	4	LAJE	19/10/20	26/10/20	7	120	29,1
				26/10/20	7		28,0
				16/11/20	28		42,0
				16/11/20	28		41,6
000011891	4	LAJE	19/10/20	26/10/20	7	130	26,5
				26/10/20	7		27,7
				16/11/20	28		37,9
				16/11/20	28		37,7
000011892	4	LAJE	19/10/20	26/10/20	7	120	27,7
				26/10/20	7		25,5
				16/11/20	28		40,6
				16/11/20	28		39,7
000011893	4	LAJE	19/10/20	26/10/20	7	140	26,5
				26/10/20	7		26,2
				16/11/20	28		40,7
				16/11/20	28		33,9
000011894	4	LAJE	19/10/20	26/10/20	7	120	27,1
				26/10/20	7		25,7
				16/11/20	28		36,8
				16/11/20	28		40,3
000011895	4	LAJE	19/10/20	26/10/20	7	125	21,2
				26/10/20	7		23,7
				16/11/20	28		36,4
				16/11/20	28		38,7
000011896	4	LAJE	19/10/20	26/10/20	7	120	28,0
				26/10/20	7		27,9
				16/11/20	28		40,3
				16/11/20	28		41,6
000011897	4	LAJE	19/10/20	26/10/20	7	140	23,3
				26/10/20	7		23,0
				16/11/20	28		34,9
				26/11/20	38		37,2
000011900	4	LAJE	19/10/20	26/10/20	7	110	27,3
				26/10/20	7		24,6
				16/11/20	28		41,2
				16/11/20	28		41,3
000011901	4	LAJE	19/10/20	26/10/20	7	120	22,8
				26/10/20	7		23,5
				16/11/20	28		36,6
				16/11/20	28		37,5
000011902	4	LAJE	19/10/20	26/10/20	7	120	28,4
				26/10/20	7		25,8
				16/11/20	28		40,0
				16/11/20	28		41,0
000011903	4	LAJE	19/10/20	26/10/20	7	135	23,7

				26/10/20	7		23,8
				16/11/20	28		36,1
				16/11/20	28		40,8
000011905	4	LAJE	19/10/20	26/10/20	7	120	26,0
				26/10/20	7		25,3
				16/11/20	28		39,9
				16/11/20	28		38,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
 Resp. Técnico  
 CREA - 34763 - D

<b>Data</b>
04/01/2021