



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 23/10/2020 a 23/10/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: RENE RABELO
Endereço: RUA JOAQUIM DA SILVA LIMA, SN - CENTRO

Contrato

076755

Certificado N°

077954

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000011961	4	LAJE	23/10/20	30/10/20	7	120	26,0
				30/10/20	7		25,2
				20/11/20	28		38,2
				20/11/20	28		38,7
000011963	4	LAJE	23/10/20	30/10/20	7	130	30,8
				30/10/20	7		29,7
				20/11/20	28		33,3
				22/12/20	60		38,5
000011965	4	LAJE	23/10/20	30/10/20	7	110	31,8
				30/10/20	7		31,4
				20/11/20	28		42,5
				20/11/20	28		40,8
000011967	4	LAJE	23/10/20	30/10/20	7	140	29,8
				30/10/20	7		27,2
				20/11/20	28		37,2
				20/11/20	28		38,3
000011972	4	LAJE	23/10/20	30/10/20	7	120	31,6
				30/10/20	7		32,3
				20/11/20	28		43,8
				20/11/20	28		43,0
000011975	4	LAJE	23/10/20	30/10/20	7	125	33,8
				30/10/20	7		32,6
				20/11/20	28		45,3
				20/11/20	28		42,2
000011977	4	LAJE	23/10/20	30/10/20	7	120	39,1
				30/10/20	7		38,9
				20/11/20	28		55,0
				20/11/20	28		49,4
000011980	4	LAJE	23/10/20	30/10/20	7	120	30,3
				30/10/20	7		32,0
				20/11/20	28		44,2
				20/11/20	28		46,6
000011981	4	LAJE	23/10/20	30/10/20	7	110	30,4
				30/10/20	7		30,6
				20/11/20	28		42,8
				20/11/20	28		42,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

30/07/2021