



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 30/09/2020 a 02/10/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO LUCIA PANDOLFI
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR, QUADRA 05 LOTES 11 E

Contrato

086736

Certificado N°

078027

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16654

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000011616	3	ESTACA	30/09/20	28/10/20	28	235	47,2
				28/10/20	28		44,3
				28/10/20	28		41,2
000011621	2	ESTACA	30/09/20	28/10/20	28	230	40,7
				28/10/20	28		44,7
000011625	3	ESTACA	30/09/20	28/10/20	28	235	41,6
				28/10/20	28		45,7
				28/10/20	28		33,0
000011629	2	ESTACA	30/09/20	28/10/20	28	245	41,7
				28/10/20	28		42,5
000011635	2	ESTACA	30/09/20	28/10/20	28	220	46,5
				28/10/20	28		45,4
000011643	3	ESTAVA	01/10/20	29/10/20	28	210	48,6
				29/10/20	28		49,5
				29/10/20	28		44,7
000011644	2	ESTACA	01/10/20	29/10/20	28	150	45,8
				29/10/20	28		46,6
000011650	3	ESTACA	01/10/20	29/10/20	28	240	48,2
				29/10/20	28		46,9
				29/10/20	28		46,4
000011669	3	ESTACA	02/10/20	30/10/20	28	235	40,3
				30/10/20	28		44,2
				30/10/20	28		46,3
000011670	2	ESTACA	02/10/20	30/10/20	28	235	45,3
				30/10/20	28		45,9
000011671	3	ESTACA	02/10/20	30/10/20	28	245	40,3
				30/10/20	28		39,7
				30/10/20	28		50,9
000011673	2	ESTACA	02/10/20	30/10/20	28	200	40,6
				30/10/20	28		43,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

03/08/2021