



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 31/10/2020 a 31/10/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC

Obra: RENE RABELO

Endereço: RUA JOAQUIM DA SILVA LIMA, SN - CENTRO

Contrato
076755

Certificado N°
078108

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000012088	4	LAJE	31/10/20	07/11/20	7	145	26,2
				07/11/20	7		26,7
				28/11/20	28		40,4
				28/11/20	28		38,3
000012089	4	LAJE	31/10/20	07/11/20	7	130	28,1
				07/11/20	7		28,7
				28/11/20	28		40,5
				28/11/20	28		39,2
000012090	4	LAJE	31/10/20	07/11/20	7	145	29,2
				07/11/20	7		28,8
				28/11/20	28		41,1
				28/11/20	28		40,0
000012091	4	LAJE	31/10/20	07/11/20	7	130	26,8
				07/11/20	7		30,6
				28/11/20	28		36,9
				28/11/20	28		37,8
000012092	4	LAJE	31/10/20	07/11/20	7	110	31,0
				07/11/20	7		30,6
				28/11/20	28		42,8
				28/11/20	28		40,4
000012093	4	LAJE	31/10/20	07/11/20	7	145	28,1
				07/11/20	7		29,3
				28/11/20	28		44,1
				28/11/20	28		39,2
000012094	4	LAJE	31/10/20	07/11/20	7	140	32,0
				07/11/20	7		29,4
				28/11/20	28		41,7
				28/11/20	28		40,5
000012095	4	LLAJE	31/10/20	07/11/20	7	130	28,7
				07/11/20	7		27,9
				28/11/20	28		39,5
				28/11/20	28		41,7
000012096	4	LAJE	31/10/20	07/11/20	7	130	29,3
				07/11/20	7		30,8
				28/11/20	28		45,2
				28/11/20	28		42,0
000012097	4	LAJE	31/10/20	07/11/20	7	120	28,7
				07/11/20	7		27,6
				28/11/20	28		45,0
				28/11/20	28		43,1
000012098	4	LAJE	31/10/20	07/11/20	7	145	25,9
				07/11/20	7		25,3
				28/11/20	28		38,6
				28/11/20	28		37,4
000012099	4	LAJE	31/10/20	07/11/20	7	140	25,3
				07/11/20	7		26,4
				28/11/20	28		37,5
				28/11/20	28		37,0
000012100	4	LAJE	31/10/20	07/11/20	7	120	29,0
				07/11/20	7		28,2
				28/11/20	28		41,2
				28/11/20	28		42,1
000012101	4	LAJE	31/10/20	07/11/20	7	120	26,7

				07/11/20	7		26,0
				28/11/20	28		36,9
				28/11/20	28		35,8
000012102	4	LAJE	31/10/20	07/11/20	7	145	27,3
				07/11/20	7		27,0
				28/11/20	28		41,0
				28/11/20	28		37,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
30/07/2021