



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 03/11/2020 a 03/11/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFICIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato
076752

Certificado N°
078110

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000012103	4	LAJE	03/11/20	10/11/20	7	140	29,4
				10/11/20	7		29,0
				01/12/20	28		40,3
				01/12/20	28		40,3
000012104	4	LAJE	03/11/20	10/11/20	7	130	30,2
				10/11/20	7		28,9
				01/12/20	28		38,5
				01/12/20	28		42,1
000012105	4	LAJE	03/11/20	10/11/20	7	120	29,0
				10/11/20	7		28,3
				01/12/20	28		40,8
				01/12/20	28		39,3
000012106	4	LAJE	03/11/20	10/11/20	7	140	27,3
				10/11/20	7		28,2
				01/12/20	28		35,8
				01/12/20	28		35,6
000012107	4	LAJE	03/11/20	10/11/20	7	130	30,8
				10/11/20	7		29,7
				01/12/20	28		47,1
				01/12/20	28		46,0
000012108	4	LAJE	03/11/20	10/11/20	7	140	26,0
				10/11/20	7		27,8
				01/12/20	28		35,5
				01/12/20	28		35,8
000012109	4	LAJE	03/11/20	10/11/20	7	110	31,4
				10/11/20	7		30,6
				01/12/20	28		39,5
				01/12/20	28		38,1
000012110	4	LAJE	03/11/20	10/11/20	7	120	27,3
				10/11/20	7		29,4
				01/12/20	28		39,9
				01/12/20	28		36,6
000012112	4	LAJE	03/11/20	10/11/20	7	130	25,7
				10/11/20	7		26,2
				01/12/20	28		39,1
				01/12/20	28		41,6
000012113	4	LAJE	03/11/20	10/11/20	7	120	31,8
				10/11/20	7		29,8
				01/12/20	28		37,4
				01/12/20	28		38,4
000012114	4	LAJE	03/11/20	10/11/20	7	130	30,1
				10/11/20	7		30,9
				01/12/20	28		37,1
				01/12/20	28		38,7
000012116	4	LAJE	03/11/20	10/11/20	7	140	27,5
				10/11/20	7		25,5
				01/12/20	28		38,8
				01/12/20	28		37,2
000012117	4	LAJE	03/11/20	10/11/20	7	140	27,3
				10/11/20	7		24,4
				01/12/20	28		39,8
				01/12/20	28		38,4
000012118	4	LAJE	03/11/20	10/11/20	7	120	30,3

				10/11/20	7		30,8
				01/12/20	28		42,6
				01/12/20	28		42,3
000012120	4	LAJE	03/11/20	10/11/20	7	140	28,7
				10/11/20	7		30,2
				01/12/20	28		42,9
				01/12/20	28		39,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
16/12/2020