



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 09/11/2020 a 09/11/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: RENE RABELO
Endereço: RUA JOAQUIM DA SILVA LIMA, SN - CENTRO

Contrato

076755

Certificado N°

078223

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000012245	4	LAJE	09/11/20	16/11/20	7	150	26,8
				16/11/20	7		29,0
				07/12/20	28		41,3
				07/12/20	28		40,1
000012246	4	LAJE	09/11/20	16/11/20	7	150	28,1
				16/11/20	7		28,3
				07/12/20	28		38,2
				07/12/20	28		36,8
000012255	4	LAJE	09/11/20	16/11/20	7	145	27,3
				16/11/20	7		28,7
				07/12/20	28		38,1
				07/12/20	28		38,7
000012257	4	LAJE	09/11/20	16/11/20	7	140	33,4
				16/11/20	7		31,0
				07/12/20	28		44,2
				07/12/20	28		43,2
000012259	4	LAJE	09/11/20	16/11/20	7	140	28,4
				16/11/20	7		28,1
				07/12/20	28		35,3
				07/12/20	28		35,7
000012263	4	LAJE	09/11/20	16/11/20	7	130	36,0
				16/11/20	7		32,8
				07/12/20	28		49,0
				07/12/20	28		47,7
000012265	4	LAJE	09/11/20	16/11/20	7	140	24,9
				16/11/20	7		25,7
				07/12/20	28		36,2
				07/12/20	28		35,3
000012268	4	LAJE	09/11/20	16/11/20	7	120	31,8
				16/11/20	7		32,0
				07/12/20	28		44,7
				07/12/20	28		39,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

15/01/2021