



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

**Período:** 13/11/2020 a 13/11/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC

Obra: RENE RABELO

Endereço: RUA JOAQUIM DA SILVA LIMA, SN - CENTRO

Contrato
076755

Certificado N°
078342

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000012378	4	LAJE	13/11/20	20/11/20	7	170	33,8
				20/11/20	7		33,6
				11/12/20	28		46,8
				11/12/20	28		47,3
000012379	4	LAJE	13/11/20	20/11/20	7	140	30,3
				20/11/20	7		28,9
				11/12/20	28		41,1
				11/12/20	28		31,3
000012382	4	LAJE	13/11/20	20/11/20	7	135	33,1
				20/11/20	7		33,6
				11/12/20	28		45,3
				11/12/20	28		43,8
000012384	4	LAJE	13/11/20	20/11/20	7	165	28,9
				20/11/20	7		25,5
				11/12/20	28		41,1
				11/12/20	28		41,9
000012385	4	LAJE	13/11/20	20/11/20	7	115	32,2
				20/11/20	7		30,5
				11/12/20	28		44,5
				11/12/20	28		40,2
000012386	4	LAJE	13/11/20	20/11/20	7	140	29,8
				20/11/20	7		28,0
				11/12/20	28		45,9
				11/12/20	28		42,4
000012387	4	LAJE	13/11/20	20/11/20	7	150	28,2
				20/11/20	7		28,8
				11/12/20	28		42,5
				11/12/20	28		41,2
000012389	4	LAJE	13/11/20	20/11/20	7	130	31,7
				20/11/20	7		30,4
				11/12/20	28		44,3
				11/12/20	28		45,5
000012390	4	LAJE	13/11/20	20/11/20	7	125	33,3
				20/11/20	7		35,3
				11/12/20	28		46,4
				11/12/20	28		48,1
000012391	4	LAJE	13/11/20	20/11/20	7	165	28,2
				20/11/20	7		29,6
				11/12/20	28		39,8
				11/12/20	28		40,0
000012392	4	LAJE	13/11/20	20/11/20	7	120	34,7
				20/11/20	7		33,6
				11/12/20	28		44,3
				11/12/20	28		44,8
000012393	4	LAJE	13/11/20	20/11/20	7	110	33,4
				20/11/20	7		33,3
				11/12/20	28		44,2
				11/12/20	28		45,3
000012394	4	LAJE	13/11/20	20/11/20	7	120	33,2
				20/11/20	7		30,8
				11/12/20	28		42,8
				11/12/20	28		44,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027) 32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data

17/08/2021