



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 08/10/2020 a 08/10/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO LUCIA PANDOLFI
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR, QUADRA 05 LOTES 11 E

Contrato

086736

Certificado N°

078369

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16654

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000011752	3	ESTACA	08/10/20	05/11/20	28	215	43,6
				05/11/20	28		42,9
				05/11/20	28		50,0
000011753	3	ESTACA	08/10/20	05/11/20	28	200	47,6
				05/11/20	28		49,0
				05/11/20	28		55,4
000011763	3	ESTACA	08/10/20	05/11/20	28	220	54,7
				05/11/20	28		47,2
				05/11/20	28		55,2
000011765	2	ESTACA	08/10/20	05/11/20	28	215	43,5
				05/11/20	28		44,2
000011770	3	ESTACA	08/10/20	05/11/20	28	220	46,7
				05/11/20	28		42,9
				05/11/20	28		52,6
000011772	2	ESTACA	08/10/20	05/11/20	28	235	37,2
				05/11/20	28		36,5
000011778	3	ESTACA	08/10/20	05/11/20	28	210	46,4
				05/11/20	28		47,0
				05/11/20	28		50,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

03/08/2021