



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 10/11/2020 a 10/11/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFICIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato
076752

Certificado N°
078445

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000012272	4	LAJE	10/11/20	17/11/20	7	100	26,1
				17/11/20	7		29,5
				08/12/20	28		40,3
				08/12/20	28		41,1
000012278	4	LAJE	10/11/20	17/11/20	7	140	23,5
				17/11/20	7		25,2
				08/12/20	28		37,3
				08/12/20	28		39,0
000012279	4	LAJE	10/11/20	17/11/20	7	120	25,7
				17/11/20	7		26,4
				08/12/20	28		42,4
				08/12/20	28		39,4
000012280	4	LAJE	10/11/20	17/11/20	7	140	26,9
				17/11/20	7		26,0
				08/12/20	28		40,8
				08/12/20	28		41,4
000012282	4	LAJE	10/11/20	17/11/20	7	130	26,0
				17/11/20	7		27,0
				08/12/20	28		39,6
				08/12/20	28		42,4
000012284	3	LAJE	10/11/20	17/11/20	7	130	22,6
				17/11/20	7		23,5
				08/12/20	28		36,7
				08/12/20	28		
000012285	4	LAJE	10/11/20	17/11/20	7	130	27,0
				17/11/20	7		26,1
				08/12/20	28		40,0
				08/12/20	28		38,6
000012286	4	LAJE	10/11/20	17/11/20	7	130	27,0
				17/11/20	7		27,0
				08/12/20	28		41,8
				08/12/20	28		40,6
000012289	4	LAJE	10/11/20	17/11/20	7	120	26,2
				17/11/20	7		27,1
				08/12/20	28		41,0
				08/12/20	28		41,2
000012290	4	LAJE	10/11/20	17/11/20	7	130	24,5
				17/11/20	7		26,1
				08/12/20	28		41,0
				08/12/20	28		38,9
000012292	4	LAJE	10/11/20	17/11/20	7	120	26,1
				17/11/20	7		27,6
				08/12/20	28		44,5
				08/12/20	28		40,0
000012293	4	LAJE	10/11/20	17/11/20	7	130	27,6
				17/11/20	7		21,1
				08/12/20	28		39,6
				08/12/20	28		38,8
000012294	3	LAJE	10/11/20	17/11/20	7	120	12,5
				25/11/20	15		20,2
				09/01/21	60		27,5
				08/12/20	28		
000012297	4	LAJE	10/11/20	17/11/20	7	140	22,2
				17/11/20	7		22,2
				08/12/20	28		34,2
				08/12/20	28		

				08/12/20	28		35,8
000012298	4	LAJE	10/11/20	17/11/20	7	120	25,1
				17/11/20	7		23,5
				08/12/20	28		39,9
				08/12/20	28		40,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
03/08/2021