



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período:** 10/11/2020 a 10/11/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: EDIFICIO ELEGANC  
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato
076752

Certificado N°
078446

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000012299	4	LAJE	10/11/20	17/11/20	7	140	22,0
				17/11/20	7		20,7
				08/12/20	28		37,1
				08/12/20	28		40,0
000012300	4	LAJE	10/11/20	17/11/20	7	140	22,5
				17/11/20	7		23,7
				08/12/20	28		39,1
				08/12/20	28		39,2
000012303	4	LAJE	10/11/20	17/11/20	7	120	22,6
				17/11/20	7		18,2
				08/12/20	28		35,0
				08/12/20	28		38,9
000012305	4	LAJE	10/11/20	17/11/20	7	130	18,2
				17/11/20	7		19,6
				08/12/20	28		35,7
				08/12/20	28		37,6
000012306	4	LAJE	10/11/20	17/11/20	7	100	24,7
				17/11/20	7		24,6
				08/12/20	28		41,4
				08/12/20	28		41,9
000012307	3	LAJE	10/11/20	17/11/20	7	120	23,3
				17/11/20	7		22,0
				08/12/20	28		38,6
000012309	4	LAJE	10/11/20	17/11/20	7	130	23,4
				17/11/20	7		20,9
				08/12/20	28		39,0
				08/12/20	28		38,7
000012310	4	LAJE	10/11/20	17/11/20	7	140	22,4
				17/11/20	7		22,3
				08/12/20	28		36,2
				08/12/20	28		37,9
000012311	4	LAJE	10/11/20	17/11/20	7	130	19,8
				17/11/20	7		23,4
				08/12/20	28		37,9
				08/12/20	28		40,1
000012312	4	LAJE	10/11/20	17/11/20	7	120	21,0
				17/11/20	7		19,4
				08/12/20	28		36,5
				08/12/20	28		35,2
000012313	4	LAJE	10/11/20	17/11/20	7	140	24,0
				17/11/20	7		24,9
				08/12/20	28		40,2
				08/12/20	28		38,1
000012314	4	LAJE	10/11/20	17/11/20	7	100	24,3
				17/11/20	7		23,3
				08/12/20	28		36,2
				08/12/20	28		37,8
000012315	4	LAJE	10/11/20	17/11/20	7	120	23,4
				17/11/20	7		20,8
				08/12/20	28		38,1
				08/12/20	28		40,3
000012317	4	LAJE	10/11/20	17/11/20	7	120	21,8
				17/11/20	7		21,2

				08/12/20	28		36,4
				08/12/20	28		36,1
000012318	3	LAJE	10/11/20	17/11/20	7	100	17,6
				17/11/20	7		19,5
				08/12/20	28		36,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo  
 Resp. Técnico  
 CREA - 34763 - D

<b>Data</b>
16/12/2020