



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 26/10/2020 a 26/10/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO LUCIA PANDOLFI
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR, QUADRA 05 LOTES 11 E

Contrato

086736

Certificado N°

078531

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16654

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000011986	3	ESTACA	26/10/20	23/11/20	28	225	39,6
				23/11/20	28		40,9
				23/11/20	28		40,3
000011987	2	ESTACA	26/10/20	23/11/20	28	230	37,0
				23/11/20	28		37,0
000011990	3	ESTACA	26/10/20	23/11/20	28	225	41,3
				23/11/20	28		41,7
				23/11/20	28		42,4
000011991	2	ESTACA	26/10/20	23/11/20	28	205	40,6
				23/11/20	28		42,2
000011992	3	ESTACA	26/10/20	23/11/20	28	195	44,5
				23/11/20	28		43,0
				23/11/20	28		43,9
000011996	2	ESTACA	26/10/20	23/11/20	28	215	43,6
				23/11/20	28		43,0
000011998	2	ESTACA	26/10/20	23/11/20	28	210	45,6
				23/11/20	28		46,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

16/07/2021