



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período: 26/11/2020 a 26/11/2020**

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: EDIFICIO ELEGANC  
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

**Contrato**

076752

**Certificado N°**

078538

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000012557	4	LAJE	26/11/20	03/12/20	7	140	35,0
				03/12/20	7		35,5
				24/12/20	28		45,1
				24/12/20	28		38,1
000012558	4	LAJE	26/11/20	03/12/20	7	125	34,3
				03/12/20	7		35,0
				24/12/20	28		40,8
				24/12/20	28		41,5
000012559	4	LAJE	26/11/20	03/12/20	7	130	34,7
				03/12/20	7		34,0
				24/12/20	28		43,4
				24/12/20	28		41,5
000012563	4	LAJE	26/11/20	03/12/20	7	135	33,6
				03/12/20	7		33,3
				24/12/20	28		40,0
				24/12/20	28		41,3
000012565	4	LAJE	26/11/20	03/12/20	7	110	32,0
				03/12/20	7		33,4
				24/12/20	28		42,2
				24/12/20	28		38,6
000012567	4	LAJE	26/11/20	03/12/20	7	130	33,5
				03/12/20	7		32,7
				24/12/20	28		40,7
				24/12/20	28		38,9
000012568	4	LAJE	26/11/20	03/12/20	7	120	33,7
				03/12/20	7		33,1
				24/12/20	28		40,1
				24/12/20	28		39,3
000012570	4	LAJE	26/11/20	03/12/20	7	135	31,3
				03/12/20	7		30,9
				24/12/20	28		41,2
				24/12/20	28		39,9
000012572	4	LAJE	26/11/20	03/12/20	7	130	31,5
				03/12/20	7		31,7
				24/12/20	28		38,4
				24/12/20	28		41,4
000012573	4	LAJE	26/11/20	03/12/20	7	140	30,3
				03/12/20	7		29,1
				24/12/20	28		41,2
				24/12/20	28		39,0
000012575	4	LAJE	26/11/20	03/12/20	7	120	31,2
				03/12/20	7		29,8
				24/12/20	28		40,5
				24/12/20	28		42,0
000012577	4	LAJE	26/11/20	03/12/20	7	100	29,0
				03/12/20	7		28,2
				24/12/20	28		35,8
				24/12/20	28		39,7
000012578	4	LAJE	26/11/20	03/12/20	7	120	26,1
				03/12/20	7		27,3
				24/12/20	28		39,6
				24/12/20	28		36,7
000012580	4	LAJE	26/11/20	03/12/20	7	135	30,7

				03/12/20	7		29,3
				24/12/20	28		39,1
				24/12/20	28		40,0
000012581	4	LAJE	26/11/20	03/12/20	7	115	26,1
				03/12/20	7		27,3
				24/12/20	28		37,3
				24/12/20	28		38,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
 Resp. Técnico  
 CREA - 34763 - D

<b>Data</b>
08/01/2021