



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 26/11/2020 a 27/11/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato

076752

Certificado N°

078539

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000012582	4	LAJE	26/11/20	03/12/20	7	120	21,6
				03/12/20	7		23,2
				24/12/20	28		32,1
				24/12/20	28		35,0
000012586	4	LAJE	27/11/20	04/12/20	7	130	34,7
				04/12/20	7		31,7
				25/12/20	28		41,7
				25/12/20	28		40,7
000012587	4	LAJE	27/11/20	04/12/20	7	100	33,4
				04/12/20	7		35,4
				25/12/20	28		39,4
				25/12/20	28		42,7
000012588	4	LAJE	27/11/20	04/12/20	7	130	32,6
				04/12/20	7		32,7
				25/12/20	28		41,0
				25/12/20	28		41,3
000012590	4	LAJE	27/11/20	04/12/20	7	140	34,5
				04/12/20	7		33,0
				25/12/20	28		44,2
				25/12/20	28		45,6
000012591	4	LAJE	27/11/20	04/12/20	7	115	33,2
				04/12/20	7		34,2
				25/12/20	28		41,8
				25/12/20	28		40,1
000012592	4	LAJE	27/11/20	04/12/20	7	130	33,8
				04/12/20	7		34,0
				25/12/20	28		44,4
				25/12/20	28		43,3
000012593	4	LAJE	27/11/20	04/12/20	7	120	32,1
				04/12/20	7		30,8
				25/12/20	28		37,6
				25/12/20	28		35,9
000012594	4	LAJE	27/11/20	04/12/20	7	130	30,4
				04/12/20	7		32,9
				25/12/20	28		40,7
				25/12/20	28		36,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
08/01/2021