



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 27/11/2020 a 27/11/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC

Obra: RENE RABELO

Endereço: RUA JOAQUIM DA SILVA LIMA, SN - CENTRO

Contrato
076755

Certificado N°
078540

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000012605	5	LAJE	27/11/20	04/12/20	7	130	30,4
				04/12/20	7		30,4
				25/12/20	28		46,0
				25/12/20	28		47,0
				25/12/20	28		45,3
000012606	4	LAJE	27/11/20	04/12/20	7	140	31,3
				04/12/20	7		28,2
				25/12/20	28		41,4
				25/12/20	28		40,1
000012608	5	LAJE	27/11/20	04/12/20	7	140	28,9
				04/12/20	7		30,1
				25/12/20	28		40,7
				25/12/20	28		43,9
				25/12/20	28		44,5
000012612	4	LAJE	27/11/20	04/12/20	7	150	29,7
				04/12/20	7		26,0
				25/12/20	28		40,5
				25/12/20	28		41,1
000012613	5	LAJE	27/11/20	04/12/20	7	140	28,8
				04/12/20	7		28,1
				25/12/20	28		43,3
				25/12/20	28		43,5
				25/12/20	28		42,7
000012614	4	LAJE	27/11/20	04/12/20	7	135	27,8
				04/12/20	7		27,2
				25/12/20	28		44,0
				25/12/20	28		41,3
000012617	5	LAJE	27/11/20	04/12/20	7	155	31,8
				04/12/20	7		29,9
				25/12/20	28		40,3
				25/12/20	28		40,2
				25/12/20	28		47,1
000012618	4	LAJE	27/11/20	04/12/20	7	145	27,3
				04/12/20	7		29,1
				25/12/20	28		38,8
				25/12/20	28		39,1
000012619	5	LAJE	27/11/20	04/12/20	7	145	29,6
				04/12/20	7		27,8
				25/12/20	28		41,4
				25/12/20	28		40,8
				25/12/20	28		40,3
000012621	4	LAJE	27/11/20	04/12/20	7	140	28,1
				04/12/20	7		29,5
				25/12/20	28		42,6
				25/12/20	28		42,5
000012624	5	LAJE	27/11/20	04/12/20	7	140	32,4
				04/12/20	7		35,2
				25/12/20	28		40,7
				25/12/20	28		40,2
				25/12/20	28		41,3
000012626	4	LAJE	27/11/20	04/12/20	7	140	33,3
				04/12/20	7		31,9
				25/12/20	28		42,0

				25/12/20	28		42,8
000012627	4	LAJE	27/11/20	04/12/20	7	140	29,4
				04/12/20	7		30,1
				25/12/20	28		38,7
				25/12/20	28		38,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
18/02/2021