



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 04/12/2020 a 04/12/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFICIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato
076752

Certificado N°
078550

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000012741	4	LAJE	04/12/20	11/12/20	7	140	31,7
				11/12/20	7		29,0
				01/01/21	28		43,5
				01/01/21	28		43,5
000012742	4	LAJE	04/12/20	11/12/20	7	140	31,3
				11/12/20	7		31,4
				01/01/21	28		45,1
				01/01/21	28		39,5
000012743	4	LAJE	04/12/20	11/12/20	7	140	27,5
				11/12/20	7		28,4
				01/01/21	28		37,1
				01/01/21	28		36,5
000012744	4	LAJE	04/12/20	11/12/20	7	140	26,5
				11/12/20	7		25,8
				01/01/21	28		38,4
				01/01/21	28		39,2
000012745	4	LAJE	04/12/20	11/12/20	7	130	28,1
				11/12/20	7		26,4
				01/01/21	28		37,9
				01/01/21	28		39,4
000012746	4	LAJE	04/12/20	11/12/20	7	110	26,5
				11/12/20	7		28,3
				01/01/21	28		37,0
				01/01/21	28		37,7
000012749	4	LAJE	04/12/20	11/12/20	7	130	27,8
				11/12/20	7		29,1
				01/01/21	28		38,6
				01/01/21	28		39,7
000012750	4	LAJE	04/12/20	11/12/20	7	125	27,6
				11/12/20	7		29,0
				01/01/21	28		37,5
				01/01/21	28		38,4
000012751	4	LAJE	04/12/20	11/12/20	7	100	29,8
				11/12/20	7		30,1
				01/01/21	28		40,7
				01/01/21	28		37,7
000012752	4	LAJE	04/12/20	11/12/20	7	130	30,0
				11/12/20	7		29,3
				01/01/21	28		35,0
				01/01/21	28		39,7
000012753	4	LAJE	04/12/20	11/12/20	7	140	29,0
				11/12/20	7		29,5
				01/01/21	28		37,5
				01/01/21	28		37,5
000012754	4	LAJE	04/12/20	11/12/20	7	130	28,2
				11/12/20	7		26,1
				01/01/21	28		35,0
				01/01/21	28		34,1
000012755	4	LAJE	04/12/20	11/12/20	7	120	27,4
				11/12/20	7		26,9
				01/01/21	28		38,6
				01/01/21	28		37,9
000012757	4	LAJE	04/12/20	11/12/20	7	130	28,3

				11/12/20	7		27,6
				01/01/21	28		36,6
				01/01/21	28		36,3
000012758	4	LAJE	04/12/20	11/12/20	7	140	29,2
				11/12/20	7		28,7
				01/01/21	28		38,2
				01/01/21	28		37,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
08/01/2021