



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 04/12/2020 a 04/12/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFICIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato

076752

Certificado N°

078551

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000012759	4	LAJE	04/12/20	11/12/20	7	120	27,8
				11/12/20	7		26,1
				01/01/21	28		37,9
				01/01/21	28		37,6
000012760	3	LAJE	04/12/20	11/12/20	7	130	25,7
				11/12/20	7		24,4
				01/01/21	28		35,4
000012761	3	LAJE	04/12/20	11/12/20	7	105	25,3
				11/12/20	7		25,7
				01/01/21	28		35,9
000012762	4	LAJE	04/12/20	11/12/20	7	120	23,6
				11/12/20	7		24,3
				01/01/21	28		35,8
				01/01/21	28		35,2
000012763	4	LAJE	04/12/20	11/12/20	7	140	28,1
				11/12/20	7		26,9
				01/01/21	28		38,5
				01/01/21	28		38,7
000012764	4	LAJE	04/12/20	11/12/20	7	120	25,0
				11/12/20	7		26,7
				01/01/21	28		35,6
				01/01/21	28		34,7
000012765	3	LAJE	04/12/20	11/12/20	7	130	26,8
				11/12/20	7		26,5
				01/01/21	28		35,1
000012766	3	LAJE	04/12/20	11/12/20	7	120	25,4
				11/12/20	7		24,7
				01/01/21	28		35,1
000012768	4	LAJE	04/12/20	11/12/20	7	120	24,1
				11/12/20	7		23,4
				01/01/21	28		35,5
				01/01/21	28		37,3
000012769	4	LAJE	04/12/20	11/12/20	7	140	26,7
				11/12/20	7		26,4
				01/01/21	28		35,2
				01/01/21	28		32,3
000012770	4	LAJE	04/12/20	11/12/20	7	120	27,4
				11/12/20	7		31,8
				01/01/21	28		40,3
				01/01/21	28		35,0
000012771	4	LAJE	04/12/20	11/12/20	7	125	25,5
				11/12/20	7		26,5
				01/01/21	28		35,0
				01/01/21	28		35,3
000012772	4	LAJE	04/12/20	11/12/20	7	140	26,2
				11/12/20	7		25,7
				01/01/21	28		36,5
				01/01/21	28		36,9
000012773	4	LAJE	04/12/20	11/12/20	7	120	27,4
				11/12/20	7		27,1
				01/01/21	28		37,1
				01/01/21	28		37,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
08/01/2021