



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 21/12/2020 a 21/12/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC

Obra: RENE RABELO

Endereço: RUA JOAQUIM DA SILVA LIMA, SN - CENTRO

Contrato
076755

Certificado N°
078835

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000012960	5	LAJE	21/12/20	28/12/20	7	130	36,3
				28/12/20	7		38,0
				18/01/21	28		44,2
				18/01/21	28		40,3
				18/01/21	28		44,4
000012964	4	LAJE	21/12/20	28/12/20	7	140	39,1
				28/12/20	7		39,7
				18/01/21	28		45,7
				18/01/21	28		40,4
000012965	5	LAJE	21/12/20	28/12/20	7	130	37,8
				28/12/20	7		38,6
				18/01/21	28		42,9
				18/01/21	28		45,1
				18/01/21	28		48,7
000012966	4	LAJE	21/12/20	28/12/20	7	125	42,0
				28/12/20	7		41,7
				18/01/21	28		42,6
				18/01/21	28		44,3
000012967	5	LAJE	21/12/20	28/12/20	7	140	35,7
				28/12/20	7		34,5
				18/01/21	28		42,2
				18/01/21	28		38,1
				18/01/21	28		50,2
000012969	4	LAJE	21/12/20	28/12/20	7	140	38,3
				28/12/20	7		38,5
				18/01/21	28		48,7
				18/01/21	28		44,1
000012973	5	LAJE	21/12/20	28/12/20	7	120	41,0
				28/12/20	7		40,1
				18/01/21	28		40,8
				18/01/21	28		41,6
				18/01/21	28		41,6
000012974	4	LAJE	21/12/20	28/12/20	7	130	38,6
				28/12/20	7		38,4
				18/01/21	28		40,5
				18/01/21	28		40,5
000012975	5	LAJE	21/12/20	28/12/20	7	130	37,4
				28/12/20	7		37,8
				18/01/21	28		38,1
				18/01/21	28		39,2
				18/01/21	28		39,6
000012976	4	LAJE	21/12/20	28/12/20	7	130	35,1
				28/12/20	7		32,7
				18/01/21	28		37,2
				18/01/21	28		42,6
000012980	5	LAJE	21/12/20	28/12/20	7	135	38,9
				28/12/20	7		37,4
				18/01/21	28		43,1
				18/01/21	28		43,8
				18/01/21	28		47,3
000012981	4	LAJE	21/12/20	28/12/20	7	160	36,5
				28/12/20	7		35,4
				18/01/21	28		40,5

				18/01/21	28		39,1
000012983	5	LAJE	21/12/20	28/12/20	7	130	42,8
				28/12/20	7		49,8
				18/01/21	28		46,3
				18/01/21	28		45,8
				18/01/21	28		41,3
				18/01/21	28		41,3
000012985	4	LAJE	21/12/20	28/12/20	7	130	40,7
				28/12/20	7		37,9
				18/01/21	28		42,4
				18/01/21	28		41,1
				18/01/21	28		41,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
18/02/2021