



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 12/11/2020 a 12/11/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: EDIFÍCIO PLATINUM  
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR, S/Nº - LOTE 04 E 05,

**Contrato**

087555

**Certificado Nº**

078837

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16654

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000012346	4	ESTACA	12/11/20	10/12/20	28	200	35,2
				10/12/20	28		34,3
				10/12/20	28		39,8
				10/12/20	28		39,3
000012347	2	ESTACA	12/11/20	10/12/20	28	235	34,3
				10/12/20	28		31,7
000012349	4	ESTACA	12/11/20	10/12/20	28	230	37,2
				10/12/20	28		36,0
				10/12/20	28		40,6
				10/12/20	28		39,5
000012355	2	ESTACA	12/11/20	10/12/20	28	180	37,5
				10/12/20	28		35,5
000012358	4	ESTACA	12/11/20	10/12/20	28	230	36,2
				10/12/20	28		36,9
				10/12/20	28		39,7
				10/12/20	28		40,7
000012360	2	ESTACA	12/11/20	10/12/20	28	210	34,9
				10/12/20	28		33,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

11/04/2022