



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 13/01/2021 a 13/01/2021

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFICIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato
076752

Certificado N°
079516

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000013198	4	LAJE	13/01/21	20/01/21	07	130	32,0
				20/01/21	07		32,3
				10/02/21	28		39,0
				10/02/21	28		35,6
000013199	5	LAJE	13/01/21	20/01/21	07	120	30,1
				20/01/21	07		31,8
				10/02/21	28		35,1
				10/02/21	28		38,0
				10/02/21	28		39,4
000013200	4	LAJE	13/01/21	20/01/21	07	120	31,9
				20/01/21	07		33,5
				10/02/21	28		40,1
				10/02/21	28		35,2
000013201	5	LAJE	13/01/21	20/01/21	07	130	32,7
				20/01/21	07		31,3
				10/02/21	28		39,5
				10/02/21	28		38,6
				10/02/21	28		38,3
000013203	5	LAJE	13/01/21	20/01/21	07	140	29,0
				20/01/21	07		30,6
				10/02/21	28		32,8
				17/03/21	63		36,5
				17/03/21	63		35,9
000013205	5	LAJE	13/01/21	20/01/21	07	130	30,8
				20/01/21	07		30,5
				10/02/21	28		39,3
				10/02/21	28		38,4
				10/02/21	28		37,9
000013206	4	LAJE	13/01/21	20/01/21	07	120	25,9
				20/01/21	07		28,7
				10/02/21	28		35,0
				10/02/21	28		38,2
000013208	5	LAJE	13/01/21	20/01/21	07	140	28,8
				20/01/21	07		28,8
				10/02/21	28		38,1
				10/02/21	28		41,3
				10/02/21	28		40,5
000013209	4	LAJE	13/01/21	20/01/21	07	120	29,1
				20/01/21	07		32,2
				10/02/21	28		39,4
				10/02/21	28		41,6
000013210	5	LAJE	13/01/21	20/01/21	07	140	30,9
				20/01/21	07		29,9
				10/02/21	28		36,8
				10/02/21	28		36,6
				10/02/21	28		40,5
000013211	5	LAJE	13/01/21	20/01/21	07	140	25,1
				20/01/21	07		27,5
				10/02/21	28		34,1
				10/02/21	28		31,2
				17/03/21	63		36,5
000013212	5	LAJE	13/01/21	20/01/21	07	110	33,0
				20/01/21	07		32,9

				10/02/21	28		36,9
				10/02/21	28		38,0
				10/02/21	28		38,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
03/08/2021