



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 26/01/2021 a 26/01/2021

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC

Obra: RENE RABELO

Endereço: RUA JOAQUIM DA SILVA LIMA, SN - CENTRO

Contrato
076755

Certificado N°
079621

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000013339	5	LAJE	26/01/21	02/02/21	07	125	39,3
				02/02/21	07		37,9
				23/02/21	28		46,1
				23/02/21	28		40,7
				23/02/21	28		43,4
000013340	4	LAJE	26/01/21	02/02/21	07	120	39,0
				02/02/21	07		38,3
				23/02/21	28		47,8
				23/02/21	28		46,1
000013342	5	LAJE	26/01/21	02/02/21	07	130	39,2
				02/02/21	07		33,5
				23/02/21	28		48,7
				23/02/21	28		44,6
				23/02/21	28		49,3
000013343	4	LAJE	26/01/21	02/02/21	07	145	36,4
				02/02/21	07		35,2
				23/02/21	28		41,7
				23/02/21	28		43,8
000013344	5	LAJE	26/01/21	02/02/21	07	135	35,2
				02/02/21	07		35,8
				23/02/21	28		46,6
				23/02/21	28		42,4
				23/02/21	28		46,0
000013345	4	LAJE	26/01/21	02/02/21	07	90	38,7
				02/02/21	07		34,3
				23/02/21	28		44,2
				23/02/21	28		43,0
000013346	5	LAJE	26/01/21	02/02/21	07	90	33,8
				02/02/21	07		32,2
				23/02/21	28		35,9
				23/02/21	28		41,7
				23/02/21	28		45,9
000013347	4	LAJE	26/01/21	02/02/21	07	160	32,6
				02/02/21	07		34,9
				23/02/21	28		43,6
				23/02/21	28		43,0
000013348	5	LAJE	26/01/21	02/02/21	07	130	34,3
				02/02/21	07		35,9
				23/02/21	28		44,5
				23/02/21	28		45,0
				23/02/21	28		45,9
000013350	4	LAJE	26/01/21	02/02/21	07	130	38,3
				02/02/21	07		38,2
				23/02/21	28		46,4
				23/02/21	28		47,2
000013351	5	LAJE	26/01/21	02/02/21	07	135	38,6
				02/02/21	07		41,3
				23/02/21	28		48,2
				23/02/21	28		50,9
				23/02/21	28		41,3
000013354	5	LAJE	26/01/21	02/02/21	07	120	37,9
				02/02/21	07		36,5
				23/02/21	28		46,2

				23/02/21	28		47,8
				23/02/21	28		41,3
000013355	5	LAJE	26/01/21	02/02/21	07	130	36,6
				02/02/21	07		35,8
				23/02/21	28		47,6
				23/02/21	28		44,0
				23/02/21	28		42,7
000013357	4	LAJE	26/01/21	02/02/21	07	130	37,4
				02/02/21	07		38,3
				23/02/21	28		46,2
				23/02/21	28		46,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
30/07/2021