



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 04/02/2021 a 04/02/2021

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: EDIFÍCIO ELEGANC  
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

**Contrato**

076752

**Certificado N°**

079732

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	CASA MAQUINA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000013442	4	CASA MAQUINA	04/02/21	11/02/21	07	130	26,2
				11/02/21	07		22,1
				04/03/21	28		43,9
				04/03/21	28		40,4
000013445	4	CASA MAQUINA	04/02/21	11/02/21	07	140	25,7
				11/02/21	07		27,3
				04/03/21	28		39,2
				04/03/21	28		43,6
000013450	4	CASA MAQUINA	04/02/21	11/02/21	07	130	26,8
				11/02/21	07		23,8
				04/03/21	28		39,6
				04/03/21	28		41,4
000013453	4	CASA MAQUINA	04/02/21	11/02/21	07	120	29,0
				11/02/21	07		26,8
				04/03/21	28		47,0
				04/03/21	28		43,2
000013454	4	CASA MAQUINA	04/02/21	11/02/21	07	140	20,7
				11/02/21	07		24,0
				04/03/21	28		36,2
				04/03/21	28		38,6

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

03/08/2021