



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 09/02/2021 a 09/02/2021

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC

Obra: RENE RABELO

Endereço: RUA JOAQUIM DA SILVA LIMA, SN - CENTRO

Contrato
076755

Certificado N°
079775

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000013467	5	LAJE	09/02/21	16/02/21	07	145	32,2
				16/02/21	07		33,1
				09/03/21	28		41,8
				09/03/21	28		42,8
				09/03/21	28		41,4
000013468	4	LAJE	09/02/21	16/02/21	07	120	32,3
				16/02/21	07		28,8
				09/03/21	28		44,9
				09/03/21	28		43,6
000013469	5	LAJE	09/02/21	16/02/21	07	120	30,1
				16/02/21	07		28,6
				09/03/21	28		38,5
				09/03/21	28		38,1
				09/03/21	28		43,8
000013471	4	LAJE	09/02/21	16/02/21	07	140	27,4
				16/02/21	07		23,3
				09/03/21	28		41,1
				09/03/21	28		40,7
000013473	5	LAJE	09/02/21	16/02/21	07	135	32,5
				16/02/21	07		32,1
				09/03/21	28		46,6
				09/03/21	28		41,1
				09/03/21	28		42,5
000013474	4	LAJE	09/02/21	16/02/21	07	135	33,3
				16/02/21	07		31,3
				09/03/21	28		42,4
				09/03/21	28		43,1
000013475	5	LAJE	09/02/21	16/02/21	07	130	31,6
				16/02/21	07		26,7
				09/03/21	28		41,8
				09/03/21	28		39,3
				09/03/21	28		47,6
000013477	4	LAJE	09/02/21	16/02/21	07	130	30,9
				16/02/21	07		30,5
				09/03/21	28		42,4
				09/03/21	28		42,7
000013480	5	LAJE	09/02/21	16/02/21	07	130	30,4
				16/02/21	07		30,6
				09/03/21	28		43,7
				09/03/21	28		45,0
				09/03/21	28		44,7
000013481	4	LAJE	09/02/21	16/02/21	07	125	33,0
				16/02/21	07		35,4
				09/03/21	28		44,0
				09/03/21	28		46,5
000013483	4	LAJE	09/02/21	16/02/21	07	130	29,3
				16/02/21	07		28,2
				09/03/21	28		39,8
				09/03/21	28		41,3
000013485	4	LAJE	09/02/21	16/02/21	07	140	32,0
				16/02/21	07		28,4
				09/03/21	28		45,3
				09/03/21	28		41,3

000013486	5	LAJE	09/02/21	16/02/21	07	140	26,1
				16/02/21	07		25,1
				09/03/21	28		44,8
				09/03/21	28		42,9
				09/03/21	28		40,1
000013487	4	LAJE	09/02/21	16/02/21	07	135	27,1
				16/02/21	07		27,4
				09/03/21	28		45,4
				09/03/21	28		44,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
30/07/2021