



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 03/03/2021 a 03/03/2021

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: EDIFÍCIO TOULON  
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR, S/Nº

**Contrato**

088150

**Certificado Nº**

080153

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16654

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000013770	5	ESTACA	03/03/21	10/03/21	07	230	40,5
				10/03/21	07		40,4
				31/03/21	28		44,9
				31/03/21	28		46,6
				31/03/21	28		42,4
000013771	4	ESTACA	03/03/21	10/03/21	07	235	32,4
				10/03/21	07		31,1
				31/03/21	28		40,4
				31/03/21	28		38,2
000013777	5	ESTACA	03/03/21	10/03/21	07	205	40,0
				10/03/21	07		36,5
				31/03/21	28		47,0
				31/03/21	28		49,1
				31/03/21	28		0,0
000013779	4	ESTACA	03/03/21	10/03/21	07	215	38,3
				10/03/21	07		37,5
				31/03/21	28		44,5
				31/03/21	28		41,9
000013782	5	ESTACA	03/03/21	10/03/21	07	220	32,8
				10/03/21	07		36,4
				31/03/21	28		38,5
				31/03/21	28		41,9
				31/03/21	28		39,1
000013784	4	ESTACA	03/03/21	10/03/21	07	225	32,5
				10/03/21	07		31,7
				31/03/21	28		43,2
				31/03/21	28		43,3
000013787	4	ESTACA	03/03/21	10/03/21	07	230	29,0
				10/03/21	07		30,5
				31/03/21	28		35,6
				31/03/21	28		35,3

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

07/04/2021