



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 08/03/2021 a 08/03/2021

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC

Obra: RENE RABELO

Endereço: RUA JOAQUIM DA SILVA LIMA, SN - CENTRO

Contrato
076755

Certificado N°
080187

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000013833	5	LAJE	08/03/21	15/03/21	7	160	31,3
				15/03/21	7		36,0
				05/04/21	28		45,1
				05/04/21	28		45,9
				05/04/21	28		44,5
000013834	4	LAJE	08/03/21	15/03/21	7	140	30,1
				15/03/21	7		30,3
				05/04/21	28		46,2
				05/04/21	28		44,4
000013836	5	LAJE	08/03/21	15/03/21	7	160	27,1
				15/03/21	7		31,9
				05/04/21	28		45,7
				05/04/21	28		46,0
				05/04/21	28		41,5
000013838	4	LAJE	08/03/21	15/03/21	7	140	35,0
				15/03/21	7		33,0
				05/04/21	28		45,5
				05/04/21	28		41,9
000013839	5	LAJE	08/03/21	15/03/21	7	160	31,3
				15/03/21	7		30,6
				05/04/21	28		45,8
				05/04/21	28		41,7
				05/04/21	28		42,5
000013842	4	LAJE	08/03/21	15/03/21	7	130	34,1
				15/03/21	7		30,6
				05/04/21	28		42,2
				05/04/21	28		39,3
000013844	5	LAJE	08/03/21	15/03/21	7	140	32,7
				15/03/21	7		35,4
				05/04/21	28		45,5
				05/04/21	28		43,5
				05/04/21	28		43,2
000013846	4	LAJE	08/03/21	15/03/21	7	150	33,1
				15/03/21	7		33,3
				05/04/21	28		42,5
				05/04/21	28		42,9
000013847	5	LAJE	08/03/21	15/03/21	7	135	29,8
				15/03/21	7		35,7
				05/04/21	28		41,5
				05/04/21	28		43,9
				05/04/21	28		46,1
000013848	4	LAJE	08/03/21	15/03/21	7	140	35,1
				15/03/21	7		33,7
				05/04/21	28		46,7
				05/04/21	28		41,7
000013849	5	LAJE	08/03/21	15/03/21	7	140	25,1
				15/03/21	7		30,3
				05/04/21	28		41,9
				05/04/21	28		41,8
				05/04/21	28		38,0
000013850	4	LAJE	08/03/21	15/03/21	7	125	33,3
				15/03/21	7		34,4
				05/04/21	28		42,3

				05/04/21	28		47,1
000013853	5	LAJE	08/03/21	15/03/21	7	130	28,4
				15/03/21	7		33,1
				05/04/21	28		44,2
				05/04/21	28		46,1
				05/04/21	28		44,1
000013854	4	LAJE	08/03/21	15/03/21	7	145	32,8
				15/03/21	7		36,7
				05/04/21	28		44,8
				05/04/21	28		42,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
30/07/2021