



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 11/03/2021 a 11/03/2021

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: EDIFÍCIO TOULON  
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR, S/Nº

**Contrato**

088150

**Certificado Nº**

080279

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16654

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000013883	5	ESTACA	11/03/21	18/03/21	7	235	26,8
				18/03/21	7		26,6
				08/04/21	28		43,2
				08/04/21	28		38,8
				08/04/21	28		34,3
000013885	4	ESTACA	11/03/21	18/03/21	7	225	26,6
				18/03/21	7		26,3
				08/04/21	28		45,0
				08/04/21	28		45,5
000013887	4	ESTACA	11/03/21	18/03/21	7	220	25,5
				18/03/21	7		22,2
				08/04/21	28		38,8
				08/04/21	28		44,0
000013889	4	ESTACA	11/03/21	18/03/21	7	230	27,6
				18/03/21	7		28,1
				08/04/21	28		43,1
				08/04/21	28		41,7
000013893	5	ESTACA	11/03/21	18/03/21	7	210	23,2
				18/03/21	7		24,1
				08/04/21	28		39,2
				08/04/21	28		40,4
				08/04/21	28		33,3
000013895	4	ESTACA	11/03/21	18/03/21	7	230	26,1
				18/03/21	7		25,4
				08/04/21	28		38,9
				08/04/21	28		40,3
000013897	5	ESTACA	11/03/21	18/03/21	7	210	22,5
				18/03/21	7		21,3
				08/04/21	28		38,0
				08/04/21	28		36,4
				08/04/21	28		34,9

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2OBRA

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

05/08/2021