



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 16/03/2021 a 16/03/2021

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: EDIFÍCIO PLATINUM  
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR, S/Nº - LOTE 04 E 05,

**Contrato**

087555

**Certificado Nº**

080352

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16694

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40RS	120+/-20	BLOCO	Natural	Brita	PL	
				Areia Fina	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000013931	5	BLOCO	16/03/21	23/03/21	07	85	26,0
				23/03/21	07		24,9
				13/04/21	28		36,9
				13/04/21	28		39,8
				13/04/21	28		42,8
000013932	6	BLOCO	16/03/21	23/03/21	07	130	23,2
				23/03/21	07		24,4
				13/04/21	28		35,1
				13/04/21	28		33,6
				18/05/21	63		35,8
18/05/21	63	35,0					
000013935	6	BLOCO	16/03/21	23/03/21	07	135	25,3
				23/03/21	07		27,0
				13/04/21	28		34,7
				13/04/21	28		33,5
				18/05/21	63		35,5
18/05/21	63	35,4					
000013938	6	BLOCO	16/03/21	23/03/21	07	125	24,1
				23/03/21	07		24,4
				13/04/21	28		31,0
				13/04/21	28		32,9
				18/05/21	63		34,1
18/05/21	63	35,1					

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo José Penedo**

**Resp. Técnico**  
**CREA - 34763 - D**

**Data**

12/08/2021