



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

**Período:** 18/03/2021 a 18/03/2021

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC

Obra: RENE RABELO

Endereço: RUA JOAQUIM DA SILVA LIMA, SN - CENTRO

Contrato
076755

Certificado N°
080374

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000013967	5	LAJE	18/03/21	25/03/21	7	145	27,3
				25/03/21	7		25,1
				15/04/21	28		38,0
				15/04/21	28		37,6
				15/04/21	28		38,2
000013969	4	LAJE	18/03/21	25/03/21	7	125	31,3
				25/03/21	7		32,7
				15/04/21	28		41,2
				15/04/21	28		41,6
000013972	5	LAJE	18/03/21	25/03/21	7	135	32,1
				25/03/21	7		32,1
				15/04/21	28		39,9
				15/04/21	28		42,6
				15/04/21	28		38,3
000013974	4	LAJE	18/03/21	25/03/21	7	160	33,2
				25/03/21	7		32,0
				15/04/21	28		38,4
				15/04/21	28		40,1
000013975	5	LAJE	18/03/21	25/03/21	7	160	33,2
				25/03/21	7		32,0
				15/04/21	28		36,5
				15/04/21	28		40,3
				15/04/21	28		35,5
000013976	4	LAJE	18/03/21	25/03/21	7	135	32,4
				25/03/21	7		32,5
				15/04/21	28		39,5
				15/04/21	28		38,0
000013978	5	LAJE	18/03/21	25/03/21	7	145	32,6
				25/03/21	7		35,7
				15/04/21	28		42,9
				15/04/21	28		43,9
				15/04/21	28		39,1
000013979	4	LAJE	18/03/21	25/03/21	7	140	33,6
				25/03/21	7		32,5
				15/04/21	28		40,0
				15/04/21	28		44,1
000013980	5	LAJE	18/03/21	25/03/21	7	135	31,0
				25/03/21	7		32,5
				15/04/21	28		35,4
				15/04/21	28		38,8
				15/04/21	28		36,6
000013981	4	LAJE	18/03/21	25/03/21	7	125	33,5
				25/03/21	7		32,3
				15/04/21	28		38,3
				15/04/21	28		41,1
000013984	5	LAJE	18/03/21	25/03/21	7	130	31,6
				25/03/21	7		30,8
				15/04/21	28		39,1
				15/04/21	28		38,5
				15/04/21	28		40,3
000013987	4	LAJE	18/03/21	25/03/21	7	140	28,7
				25/03/21	7		30,0
				15/04/21	28		36,9

				15/04/21	28		42,4
000013988	4	LAJE	18/03/21	25/03/21	7	130	26,5
				25/03/21	7		30,8
				15/04/21	28		40,1
				15/04/21	28		35,6

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo  
 Resp. Técnico  
 CREA - 34763 - D

<b>Data</b>
30/07/2021