



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 20/04/2021 a 20/04/2021

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC

Obra: RENE RABELO

Endereço: RUA JOAQUIM DA SILVA LIMA, SN - CENTRO

Contrato
076755

Certificado N°
080918

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000014391	5	LAJE	20/04/21	28/04/21	08	140	41,2
				28/04/21	08		41,1
				18/05/21	28		47,3
				18/05/21	28		46,5
				18/05/21	28		48,4
000014393	4	LAJE	20/04/21	28/04/21	08	125	40,8
				28/04/21	08		38,5
				18/05/21	28		43,0
				18/05/21	28		48,4
000014394	5	LAJE	20/04/21	28/04/21	08	120	38,3
				28/04/21	08		38,5
				18/05/21	28		42,9
				18/05/21	28		45,7
				18/05/21	28		48,4
000014397	4	LAJE	20/04/21	28/04/21	08	135	34,4
				28/04/21	08		34,4
				18/05/21	28		42,3
				18/05/21	28		36,8
000014398	5	LAJE	20/04/21	28/04/21	08	135	38,8
				28/04/21	08		38,7
				18/05/21	28		43,5
				18/05/21	28		43,7
				18/05/21	28		47,0
000014401	4	LAJE	20/04/21	28/04/21	08	110	36,5
				28/04/21	08		36,0
				18/05/21	28		41,0
				18/05/21	28		39,0
000014403	4	LAJE	20/04/21	28/04/21	08	125	35,8
				28/04/21	08		39,4
				18/05/21	28		39,0
				18/05/21	28		44,8
000014405	4	LAJE	20/04/21	28/04/21	08	125	36,6
				28/04/21	08		37,3
				18/05/21	28		45,0
				18/05/21	28		44,8
000014406	5	LAJE	20/04/21	28/04/21	08	130	32,0
				28/04/21	08		30,3
				18/05/21	28		42,5
				18/05/21	28		43,4
				18/05/21	28		45,0
000014410	4	LAJE	20/04/21	28/04/21	08	135	35,1
				28/04/21	08		37,7
				18/05/21	28		46,1
				18/05/21	28		44,4
000014411	5	LAJE	20/04/21	28/04/21	08	125	35,2
				28/04/21	08		36,5
				18/05/21	28		48,5
				18/05/21	28		47,8
				18/05/21	28		48,0
000014413	4	LAJE	20/04/21	27/04/21	08	140	37,2
				27/04/21	08		37,7
				18/05/21	28		44,5
				18/05/21	28		48,7

000014416	5	LAJE	20/04/21	28/04/21	08	140	35,6
				28/04/21	08		37,1
				18/05/21	28		46,9
				18/05/21	28		48,4
				18/05/21	28		45,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
30/07/2021