



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 03/05/2021 a 04/05/2021

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato

076752

Certificado N°

081115

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	CX D' AGUA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000014566	6	CX D' AGUA	03/05/21	10/05/21	07	130	28,1
				10/05/21	07		31,4
				31/05/21	28		40,1
				31/05/21	28		40,2
				31/05/21	28		42,4
				31/05/21	28		39,9
000014568	4	CX D'AGUA	03/05/21	10/05/21	07	140	36,4
				10/05/21	07		34,7
				31/05/21	28		46,3
				31/05/21	28		36,7
000014569	6	CX D'AGUA	03/05/21	10/05/21	07	110	35,6
				10/05/21	07		34,8
				31/05/21	28		35,6
				31/05/21	28		34,8
				31/05/21	28		46,5
				31/05/21	28		45,9
000014571	6	CX D' AGUA	04/05/21	11/05/21	07	120	31,8
				11/05/21	07		31,3
				01/06/21	28		43,1
				01/06/21	28		38,9
				01/06/21	28		46,4
				01/06/21	28		47,6
000014573	4	CX D' AGUA	04/05/21	11/05/21	07	110	33,2
				11/05/21	07		31,9
				01/06/21	28		44,0
				01/06/21	28		38,9
000014577	6	CX D' AGUA	04/05/21	11/05/21	07	130	35,4
				11/05/21	07		34,3
				01/06/21	28		46,1
				01/06/21	28		44,0
				01/06/21	28		45,1
				01/06/21	28		45,1
000014582	4	CX D' AGUA	04/05/21	11/05/21	07	140	29,1
				11/05/21	07		30,4
				01/06/21	28		40,1
				01/06/21	28		40,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

03/08/2021