



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 25/05/2021 a 25/05/2021

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: RENE RABELO
Endereço: RUA JOAQUIM DA SILVA LIMA, SN - CENTRO

Contrato

076755

Certificado N°

081386

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000014805	6	LAJE	25/05/21	02/06/21	8	140	33,0
				02/06/21	8		32,7
				22/06/21	28		49,0
				22/06/21	28		50,4
				22/06/21	28		43,1
				22/06/21	28		48,1
000014806	4	LAJE	25/05/21	02/06/21	8	140	36,3
				02/06/21	8		35,7
				22/06/21	28		51,4
				22/06/21	28		50,4
000014809	6	LAJE	25/05/21	02/06/21	8	130	39,3
				02/06/21	8		39,4
				22/06/21	28		47,8
				22/06/21	28		46,5
				22/06/21	28		48,2
				22/06/21	28		50,3
000014810	4	LAJE	25/05/21	02/06/21	8	100	39,6
				02/06/21	8		39,1
				22/06/21	28		50,6
				22/06/21	28		50,8
000014814	6	LAJE	25/05/21	02/06/21	8	120	35,5
				02/06/21	8		38,4
				22/06/21	28		47,3
				22/06/21	28		46,7
				22/06/21	28		51,1
				22/06/21	28		51,0
000014816	4	LAJE	25/05/21	02/06/21	8	125	36,0
				02/06/21	8		36,6
				22/06/21	28		49,5
				22/06/21	28		49,2
000014820	6	LAJE	25/05/21	01/06/21	7	125	40,4
				01/06/21	7		38,7
				22/06/21	28		46,6
				22/06/21	28		46,7
				22/06/21	28		54,1
				22/06/21	28		51,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
10/08/2021