



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 06/07/2021 a 13/07/2021

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: EDIFÍCIO RESIDENCIAL SPAZIO AZULI  
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR, S/Nº - LOTES11,12,23,

**Contrato**

089106

**Certificado Nº**

082271

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17001

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA CONTENCAO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000015253	4	ESTACA CONTENCAO	06/07/21	13/07/21	7	240	15,2
				13/07/21	7		16,2
				03/08/21	28		36,8
				03/08/21	28		34,4
000015325	6	ESTACA CONTENCAO	13/07/21	20/07/21	7	240	27,6
				20/07/21	7		26,1
				10/08/21	28		43,8
				10/08/21	28		42,5
				10/08/21	28		41,0
				10/08/21	28		43,6
000015334	4	ESTACA	13/07/21	20/07/21	7	230	23,2
				20/07/21	7		23,2
				10/08/21	28		43,6
				10/08/21	28		40,9
000015344	6	ESTACA	13/07/21	20/07/21	7	250	19,6
				20/07/21	7		19,4
				10/08/21	28		38,2
				10/08/21	28		35,5
				10/08/21	28		37,3
				10/08/21	28		35,3

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2OBRA  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Engº Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

27/08/2021