



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 15/07/2021 a 15/07/2021

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: EDIFÍCIO RESIDENCIAL SPAZIO AZULI  
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR, S/Nº - LOTES11,12,23,

**Contrato**

089106

**Certificado Nº**

082325

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17017

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	VIGA COROAMENTO	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000015366	6	VIGA COROAMENTO	15/07/21	22/07/21	7	100	24,3
				22/07/21	7		22,8
				12/08/21	28		41,1
				12/08/21	28		43,4
				12/08/21	28		44,3
				12/08/21	28		44,1
000015368	4	VIGA COROAMENTO	15/07/21	22/07/21	7	100	26,3
				22/07/21	7		29,5
				12/08/21	28		45,8
				12/08/21	28		46,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

27/08/2021