



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 27/07/2021 a 27/07/2021

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC

Obra: RENE RABELO

Endereço: RUA JOAQUIM DA SILVA LIMA, SN - CENTRO

Contrato
076755

Certificado N°
082528

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17044

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PISO	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000015487	4	PISO	27/07/21	03/08/21	7	110	29,8
				03/08/21	7		27,4
				24/08/21	28		44,3
				24/08/21	28		43,4
000015488	4	PISO	27/07/21	03/08/21	7	120	27,5
				03/08/21	7		28,5
				24/08/21	28		42,6
				24/08/21	28		44,6
000015490	4	PISO	27/07/21	03/08/21	7	120	26,8
				03/08/21	7		27,4
				24/08/21	28		42,2
				24/08/21	28		42,8
000015491	4	PISO	27/07/21	03/08/21	7	100	24,1
				03/08/21	7		25,1
				24/08/21	28		41,4
				24/08/21	28		39,2
000015492	4	PISO	27/07/21	03/08/21	7	120	30,5
				03/08/21	7		30,6
				24/08/21	28		44,9
				24/08/21	28		46,0
000015493	4	PISO	27/07/21	03/08/21	7	100	28,3
				03/08/21	7		29,6
				24/08/21	28		46,5
				24/08/21	28		44,4
000015494	4	PISO	27/07/21	03/08/21	7	140	26,4
				03/08/21	7		25,3
				24/08/21	28		44,8
				24/08/21	28		43,7
000015495	4	PISO	27/07/21	03/08/21	7	120	29,3
				03/08/21	7		28,9
				24/08/21	28		47,2
				24/08/21	28		44,2
000015496	4	PISO	27/07/21	03/08/21	7	100	27,0
				03/08/21	7		28,4
				24/08/21	28		44,7
				24/08/21	28		44,7
000015497	4	PISO	27/07/21	03/08/21	7	100	27,8
				03/08/21	7		27,7
				24/08/21	28		43,3
				24/08/21	28		46,2
000015498	4	PISO	27/07/21	03/08/21	7	140	29,4
				03/08/21	7		28,5
				24/08/21	28		47,9
				24/08/21	28		46,1
000015499	4	PISO	27/07/21	03/08/21	7	130	28,3
				03/08/21	7		27,0
				24/08/21	28		43,6
				24/08/21	28		45,6
000015500	4	PISO	27/07/21	03/08/21	7	135	28,1
				03/08/21	7		26,5
				24/08/21	28		43,5
				24/08/21	28		40,2
000015501	4	PISO	27/07/21	03/08/21	7	120	29,0

				03/08/21	7		27,0
				24/08/21	28		41,4
				24/08/21	28		42,6
000015502	4	PISO	27/07/21	03/08/21	7	130	23,2
				03/08/21	7		25,2
				24/08/21	28		36,5
				24/08/21	28		36,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
09/06/2022