



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 27/07/2021 a 27/07/2021

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC

Obra: RENE RABELO

Endereço: RUA JOAQUIM DA SILVA LIMA, SN - CENTRO

Contrato
076755

Certificado N°
082529

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17044

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PISO	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000015503	4	PISO	27/07/21	03/08/21	7	115	31,0
				03/08/21	7		31,0
				24/08/21	28		45,2
				24/08/21	28		46,4
000015504	4	PISO	27/07/21	03/08/21	7	120	29,0
				03/08/21	7		25,8
				24/08/21	28		44,5
				24/08/21	28		42,1
000015505	4	PISO	27/07/21	03/08/21	7	130	25,8
				03/08/21	7		27,1
				24/08/21	28		38,4
				24/08/21	28		38,0
000015506	4	PISO	27/07/21	03/08/21	7	120	26,9
				03/08/21	7		27,2
				24/08/21	28		45,9
				24/08/21	28		44,6
000015507	4	PISO	27/07/21	03/08/21	7	120	28,0
				03/08/21	7		28,0
				24/08/21	28		45,2
				24/08/21	28		45,5
000015508	4	PISO	27/07/21	03/08/21	7	105	27,6
				03/08/21	7		27,6
				24/08/21	28		42,7
				24/08/21	28		43,9
000015509	4	PISO	27/07/21	03/08/21	7	130	27,1
				03/08/21	7		25,8
				24/08/21	28		42,4
				24/08/21	28		39,6
000015510	4	PISO	27/07/21	03/08/21	7	145	26,0
				03/08/21	7		24,5
				24/08/21	28		39,6
				24/08/21	28		45,1
000015511	4	PISO	27/07/21	03/08/21	7	105	30,9
				03/08/21	7		29,7
				24/08/21	28		45,7
				24/08/21	28		49,5
000015512	4	PISO	27/07/21	03/08/21	7	140	27,9
				03/08/21	7		26,8
				24/08/21	28		42,5
				24/08/21	28		44,9
000015513	4	PISO	27/07/21	03/08/21	7	130	23,9
				03/08/21	7		24,6
				24/08/21	28		42,7
				24/08/21	28		42,5
000015514	4	PISO	27/07/21	03/08/21	7	130	26,3
				03/08/21	7		25,3
				24/08/21	28		42,1
				24/08/21	28		41,5
000015515	4	PISO	27/07/21	03/08/21	7	110	27,8
				03/08/21	7		28,3
				24/08/21	28		45,9
				24/08/21	28		45,4
000015517	4	PISO	27/07/21	03/08/21	7	120	29,3

				03/08/21	7		26,8
				24/08/21	28		43,9
				24/08/21	28		43,8
000015518	4	PISO	27/07/21	03/08/21	7	100	29,8
				03/08/21	7		30,0
				24/08/21	28		46,6
				24/08/21	28		47,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
09/06/2022