



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 29/07/2021 a 04/08/2021

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFICIO RESIDENCIAL SPAZIO AZULI
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR, S/Nº - LOTES11,12,23,

Contrato
089106

Certificado Nº
082635

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17001

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita 0	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000015541	4	ESTACA	29/07/21	05/08/21	07	240	27,6
				05/08/21	07		27,7
				26/08/21	28		35,9
				26/08/21	28		34,3
000015559	4	ESTACA	30/07/21	06/08/21	07	230	26,1
				06/08/21	07		26,3
				27/08/21	28		33,5
				27/08/21	28		35,1
000015563	3	ESTACA	30/07/21	06/08/21	07	230	29,0
				06/08/21	07		26,0
				27/08/21	28		41,3
000015567	4	ESTACA	02/08/21	09/08/21	07	250	22,7
				09/08/21	07		22,0
				30/08/21	28		38,2
				30/08/21	28		38,5
000015569	4	ESTACA	02/08/21	09/08/21	07	230	24,8
				09/08/21	07		24,4
				30/08/21	28		42,0
				30/08/21	28		42,6
000015572	4	ESTACA	02/08/21	09/08/21	07	230	23,3
				09/08/21	07		22,2
				30/08/21	28		39,9
				30/08/21	28		44,7
000015574	4	ESTACA	03/08/21	10/08/21	07	240	21,0
				10/08/21	07		18,6
				31/08/21	28		34,6
				31/08/21	28		32,7
000015584	4	ESTACA	03/08/21	10/08/21	07	230	18,4
				10/08/21	07		19,9
				31/08/21	28		30,9
				31/08/21	28		36,0
000015589	4	ESTACA	03/08/21	10/08/21	07	230	20,1
				10/08/21	07		23,0
				31/08/21	28		37,7
				31/08/21	28		40,1
000015591	4	ESTACA	04/08/21	11/08/21	07	250	21,1
				11/08/21	07		19,3
				01/09/21	28		39,5
				01/09/21	28		39,2
000015596	4	ESTACA	04/08/21	11/08/21	07	240	22,5
				11/08/21	07		22,5
				01/09/21	28		40,1
				01/09/21	28		41,4
000015599	4	ESTACA	04/08/21	11/08/21	07	240	20,0
				11/08/21	07		20,1
				01/09/21	28		35,1
				01/09/21	28		37,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
27/09/2021