



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 16/11/2021 a 16/11/2021

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO LUCIA PANDOLFI
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR, QUADRA 05 LOTES 11 E

Contrato

086736

Certificado N°

084548

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000016581	4	LAJE	16/11/21	23/11/21	07	140	30,7
				23/11/21	07		31,3
				14/12/21	28		46,3
				14/12/21	28		44,6
000016584	4	LAJE	16/11/21	23/11/21	07	140	30,6
				23/11/21	07		33,3
				14/12/21	28		44,1
				14/12/21	28		44,7
000016590	4	LAJE	16/11/21	23/11/21	07	120	32,7
				23/11/21	07		33,6
				14/12/21	28		46,5
				14/12/21	28		46,0
000016593	4	LAJE	16/11/21	23/11/21	07	140	34,8
				23/11/21	07		34,3
				14/12/21	28		43,8
				14/12/21	28		53,5
000016596	4	LAJE	16/11/21	23/11/21	07	130	31,4
				23/11/21	07		29,9
				14/12/21	28		48,9
				14/12/21	28		47,9
000016601	4	LAJE	16/11/21	23/11/21	07	140	26,3
				23/11/21	07		30,3
				14/12/21	28		46,1
				14/12/21	28		42,5
000016605	4	LAJE	16/11/21	23/11/21	07	140	29,2
				23/11/21	07		28,6
				14/12/21	28		47,7
				14/12/21	28		47,8
000016606	6	LAJE	16/11/21	23/11/21	07	100	34,2
				23/11/21	07		34,3
				14/12/21	28		45,7
				14/12/21	28		42,8
				14/12/21	28		45,7
				14/12/21	28		45,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²OBRA

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
16/12/2021