



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 22/02/2022 a 22/02/2022

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO LUCIA PANDOLFI
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR, QUADRA 05 LOTES 11 E

Contrato

086736

Certificado N°

086202

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000017664	5	LAJE	22/02/22	02/03/22	07	140	32,9
				02/03/22	07		33,0
				22/03/22	28		47,4
				22/03/22	28		44,4
				22/03/22	28		46,7
000017665	4	LAJE	22/02/22	02/03/22	08	130	32,0
				02/03/22	08		30,1
				22/03/22	28		45,5
				22/03/22	28		46,0
000017666	5	LAJE	22/02/22	02/03/22	07	110	31,8
				02/03/22	07		33,9
				22/03/22	28		44,6
				22/03/22	28		46,3
				22/03/22	28		47,1
000017667	4	LAJE	22/02/22	02/03/22	08	120	34,6
				02/03/22	08		32,2
				22/03/22	28		47,7
				22/03/22	28		47,4
000017669	5	LAJE	22/02/22	02/03/22	07	100	34,9
				02/03/22	07		27,1
				22/03/22	28		45,7
				22/03/22	28		43,0
				22/03/22	28		46,7
000017670	4	LAJE	22/02/22	02/03/22	08	130	34,5
				02/03/22	08		34,9
				22/03/22	28		46,7
				22/03/22	28		42,6
000017671	5	LAJE	22/02/22	02/03/22	07	140	32,1
				02/03/22	07		32,2
				22/03/22	28		46,5
				22/03/22	28		45,2
				22/03/22	28		43,9
000017673	4	LAJE	22/02/22	02/03/22	08	110	30,7
				02/03/22	08		31,5
				22/03/22	28		45,2
				22/03/22	28		43,8
000017674	4	LAJE	22/02/22	02/03/22	07	130	32,8
				22/03/22	28		45,6
				22/03/22	28		39,6
				22/03/22	28		40,5
000017675	4	LAJE	22/02/22	02/03/22	08	110	30,7
				02/03/22	08		32,0
				22/03/22	28		43,1
				22/03/22	28		47,3
000017676	5	LAJE	22/02/22	02/03/22	07	140	30,6
				02/03/22	07		29,4
				22/03/22	28		46,1
				22/03/22	28		37,7
				22/03/22	28		35,9
000017677	4	LAJE	22/02/22	02/03/22	08	100	31,3
				02/03/22	08		31,8
				22/03/22	28		41,2
				22/03/22	28		43,2

000017680	5	LAJE	22/02/22	02/03/22	07	110	34,6
				02/03/22	07		32,9
				22/03/22	28		44,6
				22/03/22	28		43,2
				22/03/22	28		42,7
				22/03/22	28		

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
11/04/2022