



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 25/03/2022 a 25/03/2022

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO RESIDENCIAL SPAZIO AZULI
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR, S/Nº - LOTES11,12,23,

Contrato

089106

Certificado Nº

086629

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17017

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	BLOCO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000018073	5	BLOCO	25/03/22	01/04/22	07	120	29,0
				01/04/22	07		28,4
				22/04/22	28		38,1
				22/04/22	28		35,3
				22/04/22	28		38,4
000018074	4	BLOCO	25/03/22	01/04/22	07	140	28,8
				01/04/22	07		27,9
				22/04/22	28		37,0
				22/04/22	28		37,2
000018080	5	BLOCO	25/03/22	01/04/22	07	140	27,0
				01/04/22	07		26,4
				22/04/22	28		36,0
				22/04/22	28		35,0
				22/04/22	28		38,3
000018081	4	BLOCO	25/03/22	01/04/22	07	130	30,3
				01/04/22	07		29,0
				22/04/22	28		37,8
				22/04/22	28		39,6
000018085	5	BLOCO	25/03/22	01/04/22	07	120	31,5
				01/04/22	07		30,8
				22/04/22	28		41,0
				22/04/22	28		37,6
				22/04/22	28		40,3
000018087	4	BLOCO	25/03/22	01/04/22	07	130	29,3
				01/04/22	07		29,2
				22/04/22	28		35,5
				22/04/22	28		35,0
000018090	5	BLOCO	25/03/22	01/04/22	07	130	29,7
				01/04/22	07		33,3
				22/04/22	28		39,4
				22/04/22	28		42,5
				22/04/22	28		42,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2OBRA
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

12/05/2022