



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 17/07/2012 a 17/07/2012

Cliente: VILLAGGIO LIMOEIRO EMP. I
Obra: OBRA 115 - VILLAGGIO LIMO
Endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUN

Contrato

AC5171

Certificado N°

023657

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10950

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE TIPO 04 C2	Natural	Brita	PN	PL
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
055052	2	LAJE TIPO 04 C2	17/07/12	22/07/12	05	110	24,8
				14/08/12	28		38,2
055053	2	LAJE TIPO 04 C2	17/07/12	22/07/12	05	120	24,4
				14/08/12	28		39,5
055054	2	LAJE TIPO 04 C2	17/07/12	22/07/12	05	110	23,5
				14/08/12	28		36,8
055055	2	LAJE TIPO 04 C2	17/07/12	22/07/12	05	105	19,7
				14/08/12	28		40,5
055061	2	LAJE TIPO 04 C2	17/07/12	22/07/12	05	120	19,8
				14/08/12	28		42
055063	2	TIPO 04 C-02	17/07/12	22/07/12	05	120	19,7
				14/08/12	28		40,5
055065	2	TIPO 04 C - 02	17/07/12	22/07/12	05	110	22
				14/08/12	28		43,3
055069	2	LAJE TIPO 04 C2	17/07/12	22/07/12	05	100	19,7
				14/08/12	28		44,3
055072	2	LAJE TIPO 04-C2	17/07/12	22/07/12	05	105	24,7
				14/08/12	28		39,2
055073	2	TIPO 04 C - 02	17/07/12	22/07/12	05	110	23,7
				14/08/12	28		38,7
055077	2	LAJE TIPO 04 C2	17/07/12	22/07/12	05	100	24,6
				14/08/12	28		40,9
055083	2	LAJE TIPO 04-C2	17/07/12	22/07/12	05	120	20,7
				14/08/12	28		36,8
055087	2	LAJE TIPO 04-C2	17/07/12	22/07/12	05	115	20,3
				14/08/12	28		39,4
055088	2	LAJE TIPO 04-C2	17/07/12	22/07/12	05	120	24,4
				14/08/12	28		39

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - IMPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

09/11/2012