



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 18/06/2013 a 18/06/2013

Cliente: VILLAGGIO LIMOEIRO EMP. I  
Obra: OBRA 115 - VILLAGGIO LIMOEIRO  
Endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUN

**Contrato**

AC5171

**Certificado N°**

032165

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:10131

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE DO TERREO	Natural	Brita	PN	PL
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
061154	1	LAJE DO TERREO	18/06/13	24/06/13	06	110	24,9
061155	1	LAJE DO TERREO	18/06/13	24/06/13	06	130	20,4
061157	1	LAJE DO TERREO	18/06/13	24/06/13	06	130	20,4
061158	1	LAJE DO TERREO	18/06/13	24/06/13	06	110	23,9
061159	1	LAJE DO TERREO	18/06/13	24/06/13	06	130	20,7
061160	1	LAJE DO TERREO	18/06/13	24/06/13	06	120	20,2
061161	1	LAJE DO TERREO	18/06/13	24/06/13	06	125	21,1
061162	1	LAJE DO TERREO	18/06/13	24/06/13	06	120	21,1
061163	1	LAJE DO TERREO	18/06/13	24/06/13	06	110	23,4
061164	1	LAJE DO TERREO	18/06/13	24/06/13	06	110	21,7
061165	1	LAJE DO TERREO	18/06/13	24/06/13	06	125	22
061166	1	LAJE DO TERREO	18/06/13	24/06/13	06	120	23,4
061167	1	LAJE DO TERREO	18/06/13	24/06/13	06	120	20,6
061168	1	LAJE DO TERREO	18/06/13	24/06/13	06	130	23,7
061169	1	LAJE DO TERREO	18/06/13	24/06/13	06	120	24,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

15/07/2013