



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 24/01/2013 a 24/01/2013

Cliente: LORENTE SPE 119 EMPREENDI  
Obra: OBRA 119 - MODERN LIFE  
Endereço: AVENIDA CEZAR HILAL N. 74

**Contrato**

AC5173

**Certificado N°**

028652

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:10950

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	TIPO 07	Natural	Brita	PN	PL
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
058967	2	TIPO 07	24/01/13	30/01/13	06	110	23,7
				21/02/13	28		44,2
058970	2	TIPO 07	24/01/13	30/01/13	06	110	23
				21/02/13	28		45,1
058973	2	TIPO 07	24/01/13	30/01/13	06	110	25,2
				21/02/13	28		46,3
058975	2	TIPO 07	24/01/13	30/01/13	06	115	26
				21/02/13	28		42,7
058977	2	TIPO 07	24/01/13	30/01/13	06	110	23,2
				21/02/13	28		42,7
058979	2	TIPO 7	24/01/13	30/01/13	06	115	25,7
				21/02/13	28		46,9
058981	2	TIPO 07	24/01/13	30/01/13	06	120	26,2
				21/02/13	28		46,4
058984	2	TIPO 07	24/01/13	30/01/13	06	120	28,2
				21/02/13	28		45,9
058987	2	TIPO 07	24/01/13	30/01/13	06	115	21,5
				21/02/13	28		42,3
058989	2	TIPO 07	24/01/13	30/01/13	06	120	22,5
				21/02/13	28		43,3
058991	2	TIPO 07	24/01/13	30/01/13	06	125	20
				21/02/13	28		47,1
058993	2	TIPO 07	24/01/13	30/01/13	06	110	26
				21/02/13	28		49,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

03/06/2013