



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 13/08/2014 a 13/08/2014

Cliente: LORENTE SPE 137 EMPREENDI
Obra: OBRA 137 - UNIQUE
Endereço: AVENIDA ARMANDO DUARTE RABELO, S/N QUADR

Contrato

AC6395

Certificado N°

043623

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12355

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
20,0	CPIII 40 RS	240+/-20	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000066115	2	ESTACA	13/08/14	10/09/14	28	240	50
				10/09/14	28		51,5
000066121	2	ESTACA	13/08/14	10/09/14	28	260	53,2
				10/09/14	28		52,5
000066124	2	ESTACA	13/08/14	10/09/14	28	240	50,3
				10/09/14	28		48,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

23/09/2014